



Высоколегированные стали и никелевые сплавы



Продукты и технология сварки



ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

Речь идет о нержавеющих сталях, которые в отношении коррозионной стойкости намного превосходят другие стали. Своей исключительной устойчивостью они обязаны содержанию хрома (мин. 12%), оксиды которого образуют очень тонкий, вязкий и коррозионностойкий защитный пассивированный слой.

По химическому составу различают:

1. Нержавеющие хромистые стали

- Феррито-маргентитные хромистые стали (13–18% Cr и 0,1–0,4% C): высокотвердые, термически улучшаемые. Обладают хорошей стойкостью при комбинированном коррозионном и абразивном воздействии;
- ферритные и полуферритные хромистые стали (15–30% Cr и макс. 0,1% C): устойчивые к окислению до 1000°C. Жаростойкие стали легированы Al и Si. Не чувствительны к серосодержащей атмосфере.

При сварке имеют склонность к образованию крупных зерен в зоне термического воздействия. Это способствует охрупчиванию материала. Поэтому следует избегать избыточного подвода тепла. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Образование крупных зерен снижают, например, добавками Nb, Ta и Ti к основному материалу. Предпочтительны аустенитные сварочные присадки из-за их высокой вязкости.

2. Нержавеющие хромоникелевые стали

Аустенитные (аустенитно-ферритные /феррито-аустенитные) хромоникелевые стали (14–30% Cr и 6–36% Ni): типы 18/10 (18% Cr, 10% Ni) и 19/12/3 (19% Cr, 12% Ni, 3% Mo) – наиболее распространенные материалы. Обладают высокой вязкостью, удлинением, жаростойкостью, коррозионной стойкостью при повышенной влажности и высокой температуре. Для улучшения коррозионной стойкости легируются добавками Mo и Cu.

Замечания по коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей

CrNi-стали могут подвергаться межкристаллитной коррозии. Это может вызываться кратковременным подводом тепла, например, при сварке. При этом вдоль границ зерен образуются карбиды хрома, и количество свободного хрома, необходимого для пассивации, становится недостаточным.

Склонность к межкристаллитной коррозии снижается, если:

- содержание С ограничено до минимума (макс. 0,03%, сорта L);
- углерод связывается карбидообразователями Ti, Ta или Nb (стабилизированные стали);
- сваренные конструкции подвергаются диффузионному отжигу и вытяжке (для сварных конструкций едва ли применимо из-за деформации и образования окалины).

Цвета побежалости, как и пассивированный слой, оксидная пленка, если они образовались значительно толще необходимого, являются хрупкими и склонны к растрескиванию. Для их повторного образования расходуется столько хрома, что пассивированный слой не может больше существовать. Поэтому для восстановления коррозионной стойкости цвета побежалости должны без остатка удаляться.



НИКЕЛЬ И СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Никель и его сплавы очень хорошо устойчивы к точечной и щелевой коррозии, межкристаллитной коррозии. Обладают высокой окалино- и жаростойкостью. На базе никеля разработано большое число высоколегированных материалов.

К ним относятся:

1. Никель-медные сплавы

27–34% Cu, 63% Ni; добавки Al, Mn и Ti:
устойчивы к растворам едких щелочей, неокисляющих солей морской воды, перегретому пару. Применяются для деталей, периодически работающих в морской воде и химическом производстве.

2. Никель-хромовые сплавы

13–30% Cr, 58–72% Ni, добавки Mo, W, Ti, Co, Fe и Nb:
обладают высокой коррозионной стойкостью. Применяются в химической промышленности, при строительстве электростанций, в судостроении и пищевой промышленности.

3. Никель-молибденовые сплавы

12–30% Mo, мин. 50% Ni; добавки Co, Fe и W:
устойчивы к сильно окисляющим кислотам и точечной коррозии. Применяются для деталей, работающих в контакте с отбелывающими растворами и окисляющими солями.

Сварку следует производить короткими швами с минимальным тепловложением. Повышенное содержание в основном материале C, O₂, CO₂ и N₂ приводит к порообразованию. Si, S и Pb вследствие образования низкоплавких пленок по границам зерен приводят к растрескиванию. Серосодержащая атмосфера не желательна из-за возможности образования сульфидов никеля.

Содержание

Страницы

Основной материал / Сварочные материалы Castolin

Высоколегированные стали
Никелевые сплавы

8

14


Высоколегированные (коррозионно- и жаростойкие) стали

Электроды	Art.-Nr	EN 1600 / EN 14700	AWS A5.4 / AWS A5.5	W.-Nr.
Castolin 640	640	E Fe10	–	– 18
Castolin Xuper 680 S	680 S	E Fe11	–	– 19
Castolin 690 SF	690 SF	E Fe11	E312-16	1.4337 20
Castolin CP 33000	33000	E 19 9 L R 12	E308L-16	1.4316 21
Castolin CP 33033	33033	E Fe11	–	– 22
Castolin EC 33300	33300	E 25 20 R 12	E310-16	1.4842 23
Castolin CP 33500	33500	E 19 12 3 L R 12	E316L-16	1.4430 24
Castolin CP 33700	33700	~E 23 12 2 L R 12	~E309MoL-16	~1.4459 25
Castolin CP 33800	33800	~E 27 31 4 Cu L R 12	E383-16	1.4563 26

EutecTrode E307-17	307	E 18 9 MnMo R 32	E307-17	~1.4370 27
EutecTrode E308L-17	308	E 19 9 L R 32	E308L-17	1.4316 28
EutecTrode E309L-17	309	E 23 12 L R 32	E309L-17	1.4332 29
EutecTrode E309MoL-17	309 MO	E 23 12 2 L R 32	E309MoL-17	1.4459 30
EutecTrode E310-17	310	E 25 20 R 32	E310-17	1.4842 31
EutecTrode E312-17	312	E 29 9 R 32	~E312-17	1.4337 32
EutecTrode E316L-17	316	E 19 12 3 L R 32	E316L-17	1.4430 33
EutecTrode E385-17	385	E 20 25 5 Cu L R 52	E385-17	1.4519 34
EutecTrode E2209-17	2209	E 22 9 3 N L R 32	E2209-17	~1.4462 35

TIG-прутки	Art.-Nr.	EN ISO 14343 - A	AWS A5.9	W.-Nr.
CastoTig 45500 WS	45500 WS	W 19 12 3 L	ER316L	1.4430 38
CastoTig 45503 WS	45503 WS	W 19 9 L	ER308L	1.4316 39
CastoTig 45505 WS	45505 WS	W 22 9 3 NL	ER2209	~1.4462 40
CastoTig 45507 WS	45507 WS	W 29 9	ER312	1.4337 41
CastoTig 45513 WS	45513 WS	W 25 20 Mn	ER310	1.4842 42
CastoTig 45515 W	45515 W	W 20 25 5 Cu N L	ER385	1.4519 43
CastoTig 45516 WS	45516 WS	W 23 12 L	ER309L	1.4332 44
CastoTig 45518 W	45518 W	W 27 31 4 Cu L	ER383	1.4563 45
CastoTig 45552 WS	45552 WS	W 19 9 Nb	ER347Si	1.4551 46
CastoTig 45553 WS	45553 WS	W 19 12 3 Nb	ER318Si	1.4576 47
CastoTig 45554 WS	45554 WS	W 18 8 Mn	~ER307Si	1.4370 48

Сварочная проволока	Art.-Nr.	EN ISO 14343 - A	AWS A5.9	W.-Nr.
CastoMag 45500 S	45500 S	G 19 12 3 L Si	ER316LSi	1.4430 51
CastoMag 45503 S	45503 S	G 19 9 L Si	ER308LSi	1.4316 52
CastoMag 45505 S	45505 S	G 22 9 3 NL	ER2209	~ 1.4462 53
CastoMag 45507 S	45507 S	G 29 9	ER 312	1.4337 54
CastoMag 45513 S	45513 S	G 25 20 Mn	ER310 (mod)	1.4842 55
CastoMag 45514	45514	G 22 12 H	ER309	1.4829 56
CastoMag 45515	45515	G 20 25 5 Cu L	ER385	1.4519 57
CastoMag 45516 S	45516 S	G 23 12 L	ER309L	1.4332 58
CastoMag 45552 S	45552 S	G 19 9 Nb Si	ER347Si	1.4551 59
CastoMag 45553 S	45553 S	G 19 12 3 Nb Si	ER318Si	1.4576 60
CastoMag 45554 S	45554 S	G 18 8 Mn	~ ER307Si	1.4370 61
Порошковая проволока	Art.-Nr.	EN ISO 17633 - A	AWS A5.22	W.-Nr.
EnDOtec DO*02	02 DO	T 18 8 Mn MM 2	~E307T1-4	1.4370 63
EnDOtec DO*28 S	28 DOS	T 19 12 3 L R C/M 3	E316LT0-1/4	1.4430 64
EnDOtec DO*29	29 DO	T 19 12 3 L MM 3	E316LT0-4	1.4430 65
Никелевые сплавы				
Электроды	Art.-Nr.	ISO 14172/EN 14700 (DIN 1736*)	AWS A5.11	W.-Nr.
Castolin Xuper NucleoTec	2222	E Ni 6182 (NiCr 15 Fe 6 Mn)		~ 2.4807 68
Castolin XHD 2222	2222 XHD	~ E Ni1		– 69
Castolin 2222 M	2222 M	E Ni 6182 (NiCr 15 Fe 6 Mn)	~ ENiCrFe-3	~ 2.4807 70
Castolin 6800	6800	E Ni 6276 (NiCr 15 MoFe 6 W 4)	–	– 71
Castolin 6825	6825	E Ni 6625 (NiCr 22 Mo 9 Nb)	ENiCrMo-3	2.4621 72
Castolin XHD 6865	6865 XHD	E Ni 6625 (NiCr 22 Mo 9 Nb)	~ ENiCrMo-3	~ 2.4621 73
Tig-прутки	Art.-Nr.	EN ISO 18274	AWS A5.14	W.-Nr.
CastoTig 45612W	45612 W	S Ni 6082	ERNiCr-3	2.4806 76
CastoTig 45654W	45654 W	S Ni 6625	ERNiCrMo-3	2.4831 77
CastoTig 45655W	45655 W	S Ni 6276	ERNiCrMo-4	2.4886 78
CastoTig 45656W	45656 W	S Ni 2061	ERNi-1	2.4155 79
CastoTig 45657W	45657 W	S Ni 6059	ERNiCrMo-13	2.4607 80
CastoTig 45660W	45660 W	S Ni 4060	ERNiCu-7	2.4377 81
Сварочная проволока	Art.-Nr.	EN ISO 18274	AWS A5.14	W.-Nr.
CastoMag 45612	45612	SG - NiCr 20 Nb	ERNiCr-3	2.4806 83
CastoMag 45651	45651	~ SG - NiCr 20 Co 14 MoTi	–	~ 2.4654 84
CastoMag 45654	45654	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb	ENiCrMo-3	2.4831 85
CastoMag 45655	45655	SG - NiMo 16 Cr 16W	ENiCrMo-4	2.4886 86
CastoMag 45660	45660	SG - NiCu 30 MnTi	ENiCu-7	2.4377 87
Порошковая проволока	Art.-Nr.	DIN 1736	AWS A5.14	W.-Nr.
EnDOtec DO*622	22 DO	~ SG - NiCr 15 FeMn	~ ENiCrFe-3	~ 2.4807 90
Tool Tec 54084	54084	~ SG - NiMo 16 Cr 16W	~ ENiCrMo-4	~ 2.4886 91



Высоколегированные стали

Основной материал/Сварочные материалы Castolin

 Сварочные материалы
Castolin

Основной материал

W.-Nr.	Марка стали	W.-Nr.: Art.-Nr.:	Стр.	Электроды		Tig-прутики
				EN 1600; EN ISO 14343		
1.3401	X 120 Mn 12	○	1.4337	680 SF	20	E 29.9 R 12
1.3948	X 4 CrNiMnMoN 19-13-8		1.4316	33000	21	E 19.9 L R 12
1.3951	X 2 CrNiMoN 22-15		1.4842	33300	23	E 25.20 R 12
1.3952	X 2 CrNiMoN 18-14-3	●	1.4430	33500	24	E 19.12.3 L R 12
1.3953	X 2 CrNiMo 18-15	●				
1.3964	X 2 CrNiMnMoNb 21-16-5	●				
1.4003	X 2 Cr Ni 12 / X 2 Cr 11	○				
1.4016	X 6 Cr 17					
1.4113	X 6 CrMo 17-1					
1.4301	X 5 CrNi 18-10					
1.4306	X 2 CrNi 19-11					
1.4308	GX 5 CrNi 19-10					
1.4311	X 2 CrNiN 18-10					
1.4401	X 5 CrNiMo 17-12-2					
1.4404	X 2 CrNiMo 17-13-2					
1.4406	X 2 CrNiMoN 17-12-2					
1.4408	GX 5 CrNiMo 19-11-2					
1.4409	GX 2 CrNiMoN 19-11-2					
1.4417	GX 2 CrNiMoN 25-7-3					
1.4429	X 2 CrNiMoN 17-13-3					
1.4435	X 2 CrNiMo 18-14-3					
1.4436	X 5 CrNiMo 17-13-3					
1.4438	X 2 CrNiMo 18-15-4					
1.4439	X 2 CrNiMoN 17-13-5					
1.4446	GX 2 CrNiMoN 17-13-4					
1.4449	X 3 CrNiMo 18-12-3					
1.4462	X 2 CrNiMoN 22-5-3					
1.4505	X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2				●	
1.4506	X 5 NiCrMoCuTi 20-18				●	
1.4512	X 2 CrTi 12				○	
1.4529	X 1 NiCrMoCuN 25-20-7				●	
1.4531	GX 2 NiCrMoCuN 20-18				●	

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью

Сварочные материалы
Castolin

Основной материал

W-Nr.	Марка стали	W-Nr.	Art.-Nr.:	Стр. EN 1600; EN ISO 14343	Электроды		Tig-прутки
					1.4337	690 SF	
1.4536	GX 2 NiCrMoCuN 25-20			1.4316	33000	21	E 19 1 R 12
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25-20-5			1.4842	33300	23	E 25 20 R 12
1.4541	X 6 CrNiTi 18-10			1.4430	33500	24	E 19 12 3 LR 12
1.4550	X 6 CrNiNb 18-10	○ ○	● ●				
1.4552	GX 5 CrNiNb 19-11	○ ○	○ ○				
1.4562	X 1 NiCrMoCu 32-28-7	○ ○	○ ○				
1.4563	X 1 NiCrMoCu 31-27-4	○ ○	● ●				
1.4565	X 3 CrNiMnMoNbN 25-18-5-4	○ ○	○ ○	~ 1.4459	33700	25	E 23 12 2 LR 12
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17-12-2	○ ○	○ ○	1.4563	33800	26	~ E 27 31 4 CuLR 12
1.4573	GX 3 CrNiMoTi 24-6-5	○ ○	○ ○				
1.4580	X 6 CrNiMoNb 17-12-2	○ ○	○ ○				
1.4581	GX 5 CrNiMoNb 19-11-2	○ ○	○ ○				
1.4583	(G) X 10 CrNiMoNb 18-12	○ ○	● ●	1.4430	90009 N	27	E 19 12 3 LR 32
1.4713	X 10 CrAlSi 7	○ ○	○ ○	1.4842	90011 N	28	E 25 20 R 12
1.4724	X 10 CrAlSi 13	○ ○	● ●	1.4430	45500 WS	44	W 19 12 3 L
1.4742	X 10 CrAl 18	○ ○	● ●	1.4316	45503 WS	45	W 19 9 L
1.4828	X 15 CrNiSi 20-12	○ ○	● ●	~ 1.4462	45505 WS	46	W 22 9 3 NL
1.4841	X 15 CrNiSi 25-20	○ ○	● ●				
1.4845	X 8 CrNi 25-21	○ ○	● ●				
1.4876	X 10 NiCrAlTi 32-20	○ ○	● ●				
1.4948	X 6 CrNi 18-11	○ ○	○ ○				
1.4961	X 8 CrNiNb 16-13	○ ○	○ ○				
1.4981	X 8 CrNiMoNb 16-16	○ ○	○ ○				
1.4988	(G) X 8 CrNiMoVNb 16-13	○ ○	○ ○				
1.6900	X 12 CrNi 18-9	○ ○	● ●				
1.6901	GX 8 CrNi 18-10	○ ○	● ●				
1.6902	GX 6 CrNi 18-10	○ ○	○ ○				
1.6903	X 10 CrNiTi 18-10	○ ○	○ ○				
1.6905	X 10 CrNiNb 18-10	○ ○	● ●				
1.6906	X 5 CrNi 18-10	○ ○	● ●				
-	X 2 CrNiMoCuN 20-18-6	○ ○	○ ○				
2.4858	NiCr 21 Mo	○ ○	● ●				

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью

Высоколегированные стали

Основной материал/Сварочные материалы Castolin

Сварочные материалы Castolin

Основной материал

W.-Nr.	Марка стали	W.-Nr.: Art.-Nr.:	Стр.	Tig-прутки		Сварочная проволока	
				EN ISO 14343-A			
1.3401	X 120 Mn 12	1.4453	55517 W	51	W 18 16 5 L		
1.3948	X 4 CrNiMnMoN 19-13-8	1.4563	45518 W	52	W 27 31 4 Cu L		
1.3951	X 2 CrNiMoN 22-15	1.4561	45552 WS	53	W 19 9 Nb		
1.3952	X 2 CrNiMoN 18-14-3	1.4576	45553 WS	54	W 19 12 3 Nb		
1.3953	X 2 CrNiMo 18-15	1.4370	45554 WS	55	W 18 8 Mn		
1.3964	X 2 CrNiMnMoNNb 21-16-5-3						
1.4003	X 2 Cr Ni 12 / X 2 Cr 11						
1.4016	X 6 Cr 17						
1.4113	X 6 CrMo 17-1						
1.4301	X 5 CrNi 18-10	●	○	●	●	●	●
1.4306	X 2 CrNi 19-11	●	○	●	●	●	●
1.4308	GX 5 CrNi 19-10	●	○	●	○	○	○
1.4311	X 2 CrNi 18-10	●	○	●	●	●	●
1.4401	X 5 CrNiMo 17-12-2	●	○	●	●	●	●
1.4404	X 2 CrNiMo 17-13-2	●	○	●	●	●	●
1.4406	X 2 CrNiMoN 17-12-2	●	○	●	○	●	●
1.4408	GX 5 CrNiMo 19-11-2	●	○	●	○	●	●
1.4409	GX 2 CrNiMoN 19-11-2	●	○	●	○	●	●
1.4417	GX 2 CrNiMoN 25-7-3	●		●	●	●	●
1.4429	X 2 CrNiMoN 17-13-3	●	○	●	○	●	●
1.4435	X 2 CrNiMo 18-14-3	●	○	●	○	●	●
1.4436	X 5 CrNiMo 17-13-3	●	○	●	○	●	●
1.4438	X 2 CrNiMo 18-15-4	●	○	●	○	●	●
1.4439	X 2 CrNiMoN 17-13-5	●		●	●	●	●
1.4446	GX 2 CrNiMoN 17-13-4	●		●	●	●	●
1.4449	X 3 CrNiMo 18-12-3	●		○	○	●	●
1.4462	X 2 CrNiMoN 22-5-3			●		●	●
1.4505	X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2			●	○	●	●
1.4506	X 5 NiCrMoCuTi 20-18			●	●	●	●
1.4512	X 2 CrTi 12			○	○	●	●
1.4529	X 1 NiCrMoCuN 25-20-7			●	○	●	●
1.4531	GX 2 NiCrMoCuN 20-18			●	○	●	●

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью

Сварочные материалы Castolin				Tig-прутки		Сварочная проволока	
W.-Nr.	Марка стали	W.-Nr.: Art.-Nr.:	C-Typ.	EN ISO 14343-A			
1.4536	GX 2 NiCrMoCuN 25-20	1.4453	45517 W	51	W 18 6 5 L		
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25-20-5	1.4563	45518 W	52	W 27 31 4 Cu L		
1.4541	X 6 CrNiTi 18-10	1.4551	45552 WS	53	W 19 9 Nb		
1.4550	X 6 CrNiNb 18-10	1.4576	45553 WS	54	W 19 12 3 Nb		
1.4552	GX 5 CrNiNb 19-11	1.4370	45554 WS	55	W 18 8 Mn		
1.4562	X 1 NiCrMoCu 32-28-7						
1.4563	X 1 NiCrMoCu 31-27-4						
1.4565	X 3 CrNiMnMoNbN 25-18-4						
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17-12-2						
1.4573	GX 3 CrNiMoTi 24-6-5						
1.4580	X 6 CrNiMoNb 17-12-2						
1.4581	GX 5 CrNiMoNb 19-11-2						
1.4583	(G) X 10 CrNiMoNb 18-12						
1.4713	X 10 CrAlSi 7						
1.4724	X 10 CrAlSi 13						
1.4742	X 10 CrAl 18						
1.4828	X 15 CrNiSi 20-12						
1.4841	X 15 CrNiSi 25-20						
1.4845	X 8 CrNi 25-21						
1.4876	X 10 NiCrAlTi 32-20						
1.4948	X 6 CrNi 18-11						
1.4961	X 8 CrNiNb 16-13						
1.4981	X 8 CrNiMoNb 16-16						
1.4988	(G) X 8 CrNiMoVNb 16-13						
1.6900	X 12 CrNi 18-9						
1.6901	GX 8 CrNi 18-10						
1.6902	GX 6 CrNi 18-10						
1.6903	X 10 CrNiTi 18-10						
1.6905	X 10 CrNiNb 18-10						
1.6906	X 5 CrNi 18-10						
-	X 2 CrNiMoCuN 20-18-6						
2.4858	NiCr 21 Mo						

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью

Высоколегированные стали

Основной материал/Сварочные материалы Castolin

 Сварочные материалы
 Castolin

Основной материал

W-Nr.	Марка стали	W-Nr.:	Art.-Nr.:	Стр.	Электроды		Порошковая проволока
					EN ISO 14343-A	EN ISO 14343-A	
1.3401	X 120 Mn 12	O	~ 1.4370	307	29	E 18 9 MnMo R 32	
1.3948	X 4 CrNiMnMoN 19-13-8		1.4316	308 L	30	E 19 9 L R 32	
1.3951	X 2 CrNiMoN 22-15		1.4332	309 L	31	E 23 12 L R 32	
1.3952	X 2 CrNiMoN 18-14-3						
1.3953	X 2 CrNiMo 18-15						
1.3964	X 2 CrNiMnMoNNb 21-16-5-3		1.4459	309 Mol	32	E 23 12 2 L R 32	
1.4003	X 2 Cr Ni 12 / X 2 Cr 11		1.4842	310	33	E 25 20 R 32	
1.4016	X 6 Cr 17		1.4337	312	34	E 29 9 R 32	
1.4113	X 6 CrMo 17-1		1.4430	316 L	35	E 19 12 3 L R 32	
1.4301	X 5 CrNi 18-10						
1.4306	X 2 CrNi 19-11						
1.4308	GX 5 CrNi 19-10						
1.4311	X 2 CrNiN 18-10						
1.4401	X 5 CrNiMo 17-12-2						
1.4404	X 2 CrNiMo 17-13-2						
1.4406	X 2 CrNiMoN 17-12-2						
1.4408	GX 5 CrNiMo 19-11-2						
1.4409	GX 2 CrNiMoN 19-11-2						
1.4417	GX 2 CrNiMoN 25-7-3						
1.4429	X 2 CrNiMoN 17-13-3						
1.4435	X 2 CrNiMo 18-14-3						
1.4436	X 5 CrNiMo 17-13-3						
1.4438	X 2 CrNiMo 18-15-4						
1.4439	X 2 CrNiMoN 17-13-5						
1.4446	GX 2 CrNiMoN 17-13-4						
1.4449	X 3 CrNiMo 18-12-3						
1.4462	X 2 CrNiMoN 22-5-3						
1.4505	X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2						
1.4506	X 5 NiCrMoCuTi 20-18						
1.4512	X 2 CrTi 12						
1.4529	X 1 NiCrMoCuN 25-20-7						
1.4531	GX 2 NiCrMoCuN 20-18						

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью

Сварочные материалы
Castolin

Основной материал

W-Nr.	Марка стали	Электроды						Порошковая проволока	
		W-Nr.:	Art.-Nr.:	Ctrp.	EN ISO 14343 A				
1.4536	GX 2 NiCrMoCuN 25-20	○ ○ ○	~ 1.4370	307	29	E 18 9 MnMo R 32			
1.4539	X 1 NiCrMoCu 25-20-5	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4316	308 L	30	E 19 9 L R 32			
1.4541	X 6 CrNiTi 18-10	● ● ○ ○ ○ ○	1.4332	309 L	31	E 23 12 L R 32			
1.4550	X 6 CrNiNb 18-10	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4459	309 Mol.	32	E 23 12 2 L R 32			
1.4552	GX 5 CrNiNb 19-11	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4842	310	33	E 25 20 R 32			
1.4562	X 1 NiCrMoCu 32-28-7	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4337	312	34	E 29 9 R 32			
1.4563	X 1 NiCrMoCu 31-27-4	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4430	316 L	35	E 19 12 3 L R 32			
1.4565	X 3 CrNiMnMoNbN 25-18-5-4	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4430	316 VD	36	E 19 12 3 L R 11			
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17-12-2	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4576	318	37	E 19 12 3 Nb R 32			
1.4573	GX 3 CrNiMoTi 24-6-5	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4551	347	38	E 19 9 Nb R 32			
1.4580	X 6 CrNiMoNb 17-12-2	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4563	383	39	E 27 31 4 Cu L R 32			
1.4581	GX 5 CrNiMoNb 18-10	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4519	385	40	E 20 25 5 Cu L R 52			
1.4583	(G) X 10 CrNiMoNb 18-12	○ ○ ○ ○ ○ ○	~ 1.4462	2209	41	E 22 9 3 NL R 32			
1.4713	X 10 CrAlSi 7	○ ○ ○ ○ ○ ○	1.4370	D0*02	70	T 18 8 Mn MM 2			
1.4724	X 10 CrAlSi 13	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4742	X 10 CrAl 18	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4828	X 15 CrNiSi 20-12	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4841	X 15 CrNiSi 25-20	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4845	X 8 CrNi 25-21	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4876	X 10 NiCrAlTi 32-20	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4948	X 6 CrNi 18-11	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4961	X 8 CrNiNb 16-13	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4981	X 8 CrNiMoNb 16-16	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.4988	(G) X 8 CrNiMoVNb 16-13	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.6900	X 12 CrNi 18-9	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.6901	GX 8 CrNi 18-10	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.6902	GX 6 CrNi 18-10	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.6903	X 10 CrNiTi 18-10	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.6905	X 10 CrNbNb 18-10	○ ○ ○ ○ ○ ○							
1.6906	X 5 CrNi 18-10	○ ○ ○ ○ ○ ○							
-	X 2 CrNiMoCuN 20-18-6	○ ○ ○ ○ ○ ○							
2.4858	NiCr 21 Mo	○ ○ ○ ○ ○ ○							

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью

Никелевые сплавы
Основной материал/Сварочные материалы Castolin
**Сварочные материалы
Castolin**
Основной материал

		W-Nr.:	Art.-Nr.:	Cтр.	ISO 18274 / ISO 14172
		~ 2.4807	2222 M	78	~ Ni 61 8 2
		2.4621	6825	80	Ni 6625
		~ 2.4621	XHD 6865	81	~ Ni 6625
		DO*22	100		SG - NiCr 15 FeMn
		~ 2.4807	54084	101	SG - NiMo 16 Cr 16 W
		2.4806	45612 W	84	SG - NiCr 20 Nb
		~ 2.4654	45651 W	85	SG - NiCr 20 Co 14 MoTi
		2.4831	45654 W	86	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
		~ 2.4886	45655 W	87	SG - NiMo 16 Cr 16 W
		2.4156	45656 W	88	SG - NiTi4
		~ 2.4607	45657 W	89	S (NiCr 23 Mo 16) Ni 6059
		2.4377	45660 W	90	SG - NiCu 30 MnTi
		2.4806	45612	92	SG - NiCr 20 Nb
		~ 2.4654	45651	93	SG - NiCr 20 Co 14 MoTi
		2.4831	45654	94	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
		2.4886	45655	95	SG - NiMo 16 Cr 16 W
		2.4607	45657	96	SG - NiCr 23 Mo 16
		2.4377	45660	97	SG - NiCu 30 MnTi

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью


Сварочные материалы
Castolin

Основной материал

W-Nr.	Марка стали	W-Nr.: Art.-Nr.:		Стр.	ISO 18274 / ISO 14172	Порошковая проволока	Сварочная проволока
		Электроды	Tig-прутки				
1.4581	GX 5 CrNiMoNb 19-11-2	●	●	~ 2.4807	2222 M	78	~ Ni 61 8 2
1.4583	(G) X 10 CrNiMoNb 18-12	●	○	2.4621	6825	80	Ni 6625
1.4724	X 10 CrAlSi 13	●	●	~ 2.4621	XHD 6885	81	~ Ni 6625
1.4742	X 10 CrAlSi 18	●	●	~ 2.4807	DO*22	100	~ SG - NiCr 15 FeMn
1.4828	X 15 CrNiSi 20-12	●	●	~ 2.4886	54084	101	~ SG - NiMo 16 Cr 16 W
1.4841	X 15 CrNiSi 25-20	●	●	~ 2.4806	45612 W	84	~ SG - NiCr 20 Nb
1.4876	X 10 NiCrAlTi 32-20 (H)	●	●	~ 2.4654	45651 W	85	~ SG - NiCr 20 Co 14 MoTi
1.4948	X 6 CrNi 18-11	●	●	●	2.4831	45654 W	86
1.4961	X 8 CrNiNb 16-13	●	●	●	2.4886	45655 W	87
1.4981	X 8 CrNiMoNb 16-16	●	●	●	2.4155	45656 W	88
1.4988	(G) X 8 CrNiMoVnb 16-13	●	●	●	~ 2.4607	45657 W	89
1.5662	X 8 Ni 9	●	●	●	●	2.4377	45660 W
1.6905	GX 10 CrNiNb 18-10	●	●	●	●	2.4806	45612
-	X 2 CrNiMoCuN 20-18-6	●	●	●	●	~ 2.4654	45651
2.4056	Ni 99,6 Si	●	●	●	●	●	93
2.4062	Ni 99,4 Fe	●	●	●	●	●	~ SG - NiCr 20 Co 14 MoTi
2.4066	Ni 99,2	●	●	●	●	●	94
2.4360	NiCu 30 Fe	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4361	LC-NiCu 30 Fe	●	●	●	●	●	SG - NiCr 23 Mo 16 Ni 6059
2.4365	G-NiCu 30 Nb	●	●	●	●	●	~ S (NiCr 23 Mo 16) Ni 6059
2.4375	NiCu 30 AL	●	●	●	●	●	SG - NiCu 30 MnTi
2.4602	NiCr 21 Mo 14 W	●	●	●	●	●	SG - NiCr 20 Nb
2.4605	NiCr 23 Mo 16 AL	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4610	NiMo 16 Cr 16 Ti	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4619	NiCr 22 Mo 7 Cu	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4641	NiCr 21 Mo 6 Cu	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4660	NiCr 20 CuMo	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4816	NiCr 15 Fe	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4817	LC-NiCr 15 Fe	●	○	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4819	NiMo 16 Cr 15 W	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4856	NiCr 22 Mo 9 Nb	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4858	NiCr 21 Mo	●	●	●	●	●	SG - NiCr 21 Mo 9 Nb
2.4869	NiCr 80-20	●	●	●	●	●	SG - NiCr 23 Mo 16
2.4951	NiCr 20 Ti	●	●	●	●	●	SG - NiCr 30 MnTi
2.4952	NiCr 20 TiAL	●	●	●	●	●	SG - NiCr 30 MnTi

● Соединения с однородными или подобными сталью

○ Соединения с нелегированными или низколегированными сталью



Высоколегированные стали
коррозионно- и жаростойкие
Электроды





Электрод

Castolin 640

Для трудносвариваемых сталей и наплавки

Свойства

Электрод на основе высоколегированного аустенитного CrNiMn-сплава с рутиловым покрытием. Металл сварного шва устойчив к образованию окалины при температурах до 900°C, обладает высокой коррозионностойкостью, не склонен к горячему растрескиванию, способен к упрочнению самонаклепом, обладает высокой вязкостью и ковкостью (пластичностью).

Технические данные

EN 14700: E Fe10

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочные значения при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	450
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	650
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	55
Твердость после сварки [HB]	200
Твердость после самонаклена [HB]	400

Применение

Предназначен для наплавки промежуточных слоев (подслоя) перед наплавкой твердых сплавов, а также для упрочняющей наплавки на инструменты из марганцовистых сталей и разнородных сплавов.

Используется для соединительной сварки и наплавки на стали с повышенным содержанием серы, стали с повышенным содержанием углерода, на высокопрочные легированные и нелегированные инструментальные стали с повышенной теплостойкостью и вязкостью в холодном состоянии, на CrNi- и упрочненные марганцовистые стали, а также мартенситные и ферритные Cr-стали.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температура промежуточных слоев должна поддерживаться максимально низкой. Сварку аустенитных и упрочненных марганцовистых сталей производить без предварительного нагрева при минимальных температурах (до 250°C).

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 250	50 – 70	63	2,5
Ø 3,2 x 350	70 – 100	28	5,0
Ø 4,0 x 350	100 – 130	19	5,0

Другие диаметры по запросу



Прутковый электрод

Castolin Xuper 680S

Для трудносвариваемых сталей

Свойства

Электрод на основе высоколегированного CrNi-сплава со специальной обмазкой для применения в ремонтных и профилактико-технических работах. Металл сварного шва обладает высокой устойчивостью к давлению, ударам и кавитации при хорошем удлинении и высокой прочности. Не склонен к растрескиванию. Обрабатывается напильником, но не закаливается и отличается высокой стойкостью к ржавению и коррозии. Электрическая дуга очень легко загорается и поддерживает горение. Электрод с отличными сварочно-технологическими свойствами подходит для сварки во всех пространственных позициях, при постоянном или переменном токе. Наплавленный валик шва имеет равномерный мелкоперистый вид, а шлак без труда удаляется.

Технические данные

EN 14700: E Fe10

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	640
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	810
Удлинение при разрыве, A_s [%]	20
Твердость после сварки [HB 30]	210

Применение

Для сварки соединений и наплавки трудносвариваемых сталей, например, сталей с повышенным содержанием серы и углеродистых сталей, инструментальных, быстрорежущих и термических сталей, твердых марганцевых сталей, пружинных (рессорных) и улучшенных сталей, а также ферритных и мартенситных хромовых сталей.

Типичными примерами применения являются: ремонт инструментов, таких как буры, резцы, клещи, гаечные ключи, вытяжные, отрубные, отрезные и прессовальные штампы, а также гидравлические цилиндры и поршневые шнеки, водяные турбины, поврежденные или сломанные зубья зубчатых венцов, седла паровых клапанов, зубчатые колеса, поводковые (захватные) кулачки, упоры, бойки, ударные и расточные резцы.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение часа. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев при больших поперечных сечениях шва ограничить до 250°C. Сварку austenитных марганцовистых сталей производить без предварительного подогрева, при максимально низких температурах (до 250°C).

Сварочные позиции:

все

Вид тока:

= (+) или ~

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 1,6 x 250	20 – 35	164	2,5
Ø 2,0 x 250	30 – 50	111	2,5
Ø 2,5 x 250	40 – 75	70	1,0/2,5/5,0
Ø 3,2 x 350	60 – 100	31	1,0/2,5/5,0
Ø 4,0 x 350	90 – 150	20	50

Другие диаметры по запросу



Электрод

Castolin 690 SF

Для трудносвариваемых сталей

Свойства

Электрод на основе высоколегированного CrNi-сплава с рутиловым покрытием. Предназначен для применения в ремонтных и профилактических работах. Металл сварного шва обладает высокой стойкостью к давлению, ударам и кавитации при хорошем удлинении и высокой прочности, не склонен к растрескиванию. Обрабатывается напильником, но не закаливается и отличается высокой стойкостью к ржавению и коррозии. Электрическая дуга легко загорается и поддерживает горение. Электрод сваривает как на постоянном, так и на переменном токе. Сварной шов имеет ровный, мелкоперистый вид, а шлак легко удаляется.

Технические данные

EN 14700:	E Fe11
EN 1600:	E 29 9 R 12
AWS A5.4:	E 312-16
W.-Nr.:	1.4337

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значе- ние при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{0,2}$ [МПа]	490
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	740
Удлинение при разрыве, A_3 [%]	20
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	25
(ISO-V)	
Твердость после сварки [HB 30]	220

Применение

Электрод применяется для сварки соединений из нелегированных, низколегированных и высоко-легированных сталей, для наплавки на эти стали, а также для наплавки промежуточных слоев (подслоя).

Типичными примерами являются: наплавки на вытяжные и прессовые штампы, формы и ковочные штампы.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение часа. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев при больших поперечных сечениях шва ограничить до 250°C. Сварку austenитных марганцовистых сталей производить без предварительного подогрева, при максимально низких температурах (до 250°C).

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,0 x 250	30 – 50	109	5,0
Ø 2,5 x 250	40 – 70	69	2,5 / 5,0
Ø 3,2 x 350	60 – 100	29	2,5 / 5,0
Ø 4,0 x 350	90 – 130	20	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

DB (30.024.04), CE



Электрод

Castolin CP 33000

Для нержавеющих сталей

Свойства

Электрод на основе аустенитного с небольшой долей δ-феррита с рутиловым покрытием. Металл сварного шва устойчив к образованию окалины при температурах до 800°C и к межкристаллитной коррозии при температурах до 350°C. Хладостойкость до -110°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN 1600:	E 19 9 L R 12
AWS A5.4:	E 308L – 16
W.-Nr.:	1.4316

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,03 C – макс. 0,9 Si. – 0,7 Mn – 19 Cr – 10 Ni –
остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Наименьшее значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	205
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	510
Удлинение при разрыве, A_s [%]	30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при 110°C ≥ 32 Дж)	40

* Соответственно действующим регламентам.
Действительные значения значительно выше

Применение

Для соединительной сварки нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,

1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

1.6900 – X 12 CrNi 18-9,

1.6901 – GX 8 CrNi 18-10,

1.6902 – GX 6 CrNi 18-10,

1.6903 – X 10 CrNiTi 18-10,

1.6906 – X 5 CrNi 18-10,

а также соответствующих плакированных сталей для наплавки на эти материалы.

Castolin CP 33000 применяется в химической и текстильной промышленности, машиностроении, строительстве трубопроводов и различных емкостей, а также в пищевой промышленности и пивоварении.

Указания по применению

Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение часа. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 300	45 – 80	57	5,0
Ø 3,2 x 350	70 – 100	30	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TUV, DB (30.024.10), GL, CE



Электрод

Castolin EC 33033

Для коррозионностойких наплавок

Свойства

Электрод на основе высоколегированного аустенитного CrNiMnCu-сплава с рутиловым покрытием. Металл сварного шва устойчив к образованию окалины при температурах до 900°C, обладает высокой коррозионной стойкостью, не склонен к горячему растрескиванию, способен к упрочнению самона-клепом.

Технические данные

EN 14700:	E Fe11
EN 1600:	EZ 21 8 Cu R 12
W.-Nr.:	~ 1.4370

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	350
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	570
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	60
Твердость после сварки [HB]	190
Твердость после самонаклена [HB]	400

Применение

Предназначен для наплавки промежуточных слоев (подслоя) перед наплавкой твердых сплавов, а также для упрочняющей наплавки на инструменты из марганцевых сталей (1.3401 – X 120 Mn 12) и разнородных соединений.

Используется для соединительной сварки и наплавки на стали с повышенным содержанием серы, стали с повышенным содержанием углерода, на высоко-прочные легированные и нелегированные инструментальные стали с повышенной теплостойкостью и вязкостью в холодном состоянии, на CrNi- и упрочненные марганцовистые стали, а также мартенситные и ферритные Cr-стали.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температура промежуточных слоев должна поддерживаться максимально низкой. Сварку аустенитных и упрочненных марганцовистых сталей производить без предварительного нагрева при минимальных температурах (до 250°C).

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 250	60 – 90	64	5,0
Ø 3,2 x 350	80 – 110	28	5,0
Ø 4,0 x 350	105 – 140	19	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

DB (30.024.06), CE



Электрод

Castolin EC 33300

Для жаростойких сталей

Свойства

Электрод на основе аустенитного коррозионно-стойкого сплава с рутиловым покрытием. Металл сварного шва устойчив к образованию окалины при температурах до 1200°C. Устойчив к серосодержащей атмосфере до 650°C.

Технические данные

EN 1600:	E 25 20 R 72
AWS A5.4:	E 310-16
W.-Nr.:	1.4842

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,1 C – 0,6 Si – 3,5 Mn – 25 Cr – 20 Ni –
остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Наименьшее значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	350
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	550
Удлинение при разрыве, A_s [%]	20
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	40

* Соответственно действующим регламентам.
Действительные значения значительно выше

Применение

Предназначен для сварки жаростойких CrNi-сталей, например:

- 1.4837 - GX 40 CrNiSi 25-12,
- 1.4840 - GX 15 CrNi 25-20,
- 1.4841 - X 15 CrNiSi 25-20,
- 1.4843 - X 12 CrNi 25-20,
- 1.4845 - X 12 CrNi 25-21,

а также для сварки соединений из разнородных нелегированных и николегированных сталей, например: P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH до EN 10028-2 и им подобных, для строительства паровых котлов и сосудов под давлением, широко известных конструкционных сталей (соответственно TRD 201, соотв. AD – инструкция H1) и высоколегированных аустенитных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10,
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2,
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2,
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4381 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
- 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12, и подобных сталей.

Указания по применению

Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение часа. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG(f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 70 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 300	75 – 100	55	5,0
Ø 3,2 x 350	105 – 130	29	5,0

Другие диаметры по запросу



Электрод

Castolin CP 33500

Для нержавеющих сталей

Свойства

Электрод с основой из легированного аустенитного сплава с рутниковым покрытием. Металл сварного шва устойчив к точечной и межкристаллитной коррозии при температурах до 350°C. Устойчив к образованию окиси при температурах до 800°C. Обладает хладостойкостью при температурах до -100°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN 1600:	E 19 12 3 L R 12
AWS A5.4 :	E 316L - 16
W.-Nr.:	1.4430

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,03 C – макс. 0,9 Si – 0,7 Mn – 19 Cr – 12 Ni – 2,8 Mo – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Наименьшее значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	295
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	580
Удлинение при разрыве, A_s [%]	30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -100°C ≥ 32 Дж)	40

* Соответственно действующим регламентам.
Действительные значения значительно выше

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизованных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4311 – X 2 CrNiN 18-10,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3 (X 2 CrNiMoN 18-12),

1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),

1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),

1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,

1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,

1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

а также соответствующих плакированных сталей и для наплавки на эти материалы.

Castolin CP 33500 применяется в химической и текстильной промышленности, машиностроении, строительстве трубопроводов и сосудов под давлением, а также в пищевой промышленности и пищеварении.

Указания по применению

Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение часа. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 70 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,0 × 300	40 – 65	89	5,0
Ø 2,5 × 300	60 – 85	55	5,0
Ø 3,2 × 350	80 – 110	30	5,0
Ø 4,0 × 350	110 – 135	19	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (30.024.03), GL, CE



Электрод

Castolin CP 33700

Для смешанных соединений и наплавок

Свойства

Электрод с основой из аустенитного сплава с рутиновой обмазкой. Металл сварного шва устойчив к коррозии при температурах до 350°C. Окалиностойкость при температурах до 1050°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN 1600:	~E 23 12 2 L R 12
AWS A5.4	~E 309 MoL - 16
W.-Nr.:	~1.4459

Химический состав наплавленного металла, %:
0,02 C – 1,1 Si – 0,8 Mn – 20,5 Cr – 12,2 Ni – 2,5 Mo –
остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Наименьшее значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	350
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	550
Удлинение при разрыве, A_s [%]	25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	40
Твердость после сварки [HV]	около 200

* Соответственно действующим регламентам.
Действительные значения значительно выше

Применение

Для сварки соединений из нержавеющих аустенитных сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
- 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
- 1.4948 – X 6 CrNi 18-9

и для соединений из нелегированных и низколегированных сталей, таких как:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, S 255 N, P 355 N, S 380 N, S 420 N, P 460 N.

Кроме того, для наплавки промежуточных слоев (подслоя) на названные материалы, а также на закаливаемые стали.

Указания по применению

Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение часа. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF

w h q s

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,0 × 300	40 – 50	86	5,0
Ø 2,5 × 300	55 – 75	54	5,0
Ø 3,2 × 350	70 – 95	28	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (30.024.05), GL, CE

Свойства

Электрод с основой из аустенитного сплава с рутиловой обмазкой. Металл сварного шва обладает высокой стойкостью к точечной коррозии, межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию при температурах до 450°C. Устойчив к сернистой, серной, фосфорной и соляной кислотам, а также к большинству органических кислот. Хладостойкость при температурах до -196°C. Устойчив к образованию окалины при температурах до 1050°C.

Технические данные

EN 1600 :	E 27 31 4 Cu L R 12
AWS A5.4:	E 383 – 16
W.-Nr.:	1.4563

Химический состав наплавленного металла, %:
 0,025 C – 0,8 Si – 1 Mn – 27 Cr – 31 Ni – 3,5 Mo – 1 Cu – 0,1 N – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Наименьшее значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	220
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	550
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	55

* Соответственно действующим регламентам.
 Действительные значения значительно выше

Применение

Для сварки соединений из однородных и схожих материалов, например:

1.4505 – X 5 NiCrMoCuNb 20-18,
 1.4506 – X 5 NiCrMoCuTi 20-18,
 1.4531 – GX 2 NiCrMoCuN 20 - 18,
 1.4536 – GX 2 NiCrMoCuN 25 - 20,
 1.4563 – X 1 CrNiMoCu 31-27,
 2.4858 – NiCr 21 Mo

и для разнородных соединений с нелегированными и низколегированными сталью, такими как:
 P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, P 355 N,

а также нержавеющими сталью:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
 1.4583 – X 10 CrNiMoTi 18-12.

Типичные примеры применения:

арматура, детали конструкций и установок, установки для травления и фосфатирования агрессивными смесями кислот, установки для производства фосфорной кислоты, а также электрические погружные нагревательные элементы, теплообменники и шланги трубчатых нагревателей для меланжа (смесь азотной и серной кислот), морской воды или воды, содержащей минералы.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение часа. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стали.

Сварочные позиции:

PA, PB, PC, PE, PF
 w h q ü s

Вид тока:

= (+) или ~

Напряжение холостого хода

≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт/кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 350	60 – 70	52	5,0
Ø 3,2 × 350	90 – 110	33	5,0
Ø 4,0 × 350	130 – 150	22	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Электрод

Eutec Trode E 307-17

Артикул № 307

Свойства

Электрод с основой из аустенитного немагнитного сплава с рутиловым покрытием. Перенос металла составляет 110%. Металл сварного шва обладает высокой коррозионностойкостью при температурах до 300°C. Устойчив к тепловым ударам и образованию окалины при температурах до 850°C. Сварочный металл обладает высокой вязкостью и ковкостью. Способен к упрочнению самонаклепом.

Технические данные

EN 1600:	E 18 9 MnMo R 32
AWS A5.4:	E 307-17
SFA 5.4:	E 307-17
W.-Nr.:	~1.4370

Химический состав наплавленного металла, %:
0,1 C – макс. 0,9 Si – 4,0 Mn – 19,5 Cr – 10 Ni – 1,0 Mo – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	445
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	610
Удлинение при разрыве, A_s [%]	40
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	55
Твердость [HV]	200

Применение

Для сварки соединений из аустенитных нержавеющих сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X5 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4580 – X 6 CrNiMoNb 17-12-2,
- 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
- 1.4948 – X 6 CrNi 18-11

с нелегированными и низколегированными стальми, например:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, S 255 N до P 355 N, а также с литыми стальми и упрочненными марганцовистыми стальми. Кроме того, для нанесения промежуточных слоев (подслоя) на названные и закаливаемые стали и для упрочняющей наплавки.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стальей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 80	50	5,0
Ø 3,2 × 350	80 – 120	27	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 160	19	5,0

Другие диаметры по запросу



Электрод

Eutec Trode E 308L-17

Артикул № 308L

Свойства

Электрод с основой из аустенитного сплава с примерно 10% δ-феррита с рутиловым покрытием. Выход наплавленного металла 110%. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии до 350°C. Окалиностойкий до 850°C (воздух). Хладостойкость при температурах до -196°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN 1600: E 19 9 L R 32

AWS A5.4: E 308L-17

SFA 5.4: E308L-17

W-Nr.: 1.4316

Химический состав наплавленного металла, %:

0,02 C – 0,8 Si – 1 Mn – 20 Cr – 10,5 Ni – остальное Fe

Феррит: 10 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	430
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	590
Удлинение при разрыве, A_s [%]	40
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	65
(ISO-V)	
Твердость	[HV]
	200

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизованных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4311 – X 2 CrNiN 18-10,
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 19-10,
- 1.4948 – X 6 CrNi 18-11,
- 1.6900 – X 12 CrNi 18-9,
- 1.6901 – GX 8 CrNi 18-10,
- 1.6902 – GX 6 CrNi 18-10,
- 1.6903 – X 10 CrNiTi 18-10,
- 1.6906 – X 5 CrNi 18-10,

а также соответствующих плакированных сталей и для наплавок.

Eutec Trode E 308L-17 применяется, например, в химической и текстильной промышленности, машиностроении, при монтаже трубопроводов и производстве емкостей, а также в пищевой промышленности.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 80	51	5,0
Ø 3,2 × 300	80 – 120	26	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 160	18	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Электрод

Eutec Trode E 309L-17

Артикул № 309L

Свойства

Электрод с рутиловым покрытием с примерно 115% переноса металла. Аустенитный сварочный металл с ~15% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии до 400°C. Устойчив к окалине до 1050°C. Самая низкая рабочая температура составляет -60°C. Максимальная рабочая температура 350°C для смешанных соединений.

Технические данные

EN 1600: E 23 12 L R 32

AWS A.5.4: E 309L-17

SFA 5.4: E 309L-17

W.-Nr.: 1.4332

Химический состав наплавленного металла, %:

0,02 C – 0,8 Si – 1 Mn – 24 Cr – 13,5 Ni – остальное Fe

Феррит: 15 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	450
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	590
Удлинение при разрыве, A_s [%]	40
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -70°C ~ 30 Дж)	50
Твердость [НВ]	210

Применение

Для сварки соединений из нержавеющих аустенитных сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4311 – X 2 CrNiNb 18-10,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,

1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4580 – X 6 CrNiMoNb 17-12-2,

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11

с нелегированными и низколегированными сталью, например:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, S 255 N до P 355 N, а также с литыми сталью. Кроме того, для коррозионностойких наплавок плакирующих слоев на вышеуказанные нелегированные и низколегированные стали и на жаростойкие упрочненные стали с мелкозернистой структурой по AD 2000-спецификации НРО, группа 3.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 80	52	5,0
Ø 3,2 × 350	80 – 120	26	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 160	18	5,0

Другие диаметры по запросу



Электрод

Eutec Trode E 309MoL-17

Артикул № 309 МО

Свойства

Электрод с основой из austenитного сплава с ~ 20% δ-феррита с рутиловым покрытием. Выход наплавленного металла составляет ~ 115%. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии до 350°C. Окалиностойкий до 1050°C. Максимальная рабочая температура составляет 350°C для разнородных соединений. Минимальная рабочая температура составляет -40°C.

Технические данные

EN 1600: E 23 12 2 L R 32

AWS A.5.4: E 309MoL-17

SFA 5.4: E 309MoL-17

W.-Nr.: 1.4459

Химический состав наплавленного металла, %:

0,02 C – 0,8 Si – 1 Mn – 22,5 Cr – 13 Ni – 2,7 Mo –
остальное Fe

Феррит: 20 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	480
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	640
Удлинение при разрыве, A_5 [%]	30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -70°C ~ 35 Дж)	50
Твердость [HV]	220

Применение

Для сварки соединений из нержавеющих austenитных сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,

1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4580 – X 6 CrNiMoNb 17-12-2,

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11

с нелегированными и низколегированными стальми, например:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, S 255 N до P 355 N, а также с литыми стальми. Кроме того, для коррозионностойких наплавок плакирующих слоев на вышеуказанные нелегированные и низколегированные стали и на теплостойкие упрочненные стали с мелкозернистой структурой по AD-спецификации НРО, группа 3.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 80	51	5,0
Ø 3,2 × 350	80 – 120	26	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 160	18	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Электрод

Eutec Trode E 310-17

Артикул № 310

Свойства

Электрод с основой из austenитного коррозионно-стойкого сплава с рутиловым покрытием. Перенос сварочного металла составляет 120%. Металл сварного шва устойчив к образованию окалины при температурах до 1150°C (воздух). Максимальная рабочая температура составляет 300°C для смешанных соединений.

Технические данные

EN 1600: E 25 20 R 32

AWS A5.4: E 310-17

SFA 5.4: E 310-17

W.-Nr.: 1.4842

Химический состав наплавленного металла, %:

0,1 C – 0,5 Si – 2,3 Mn – 26 Cr – 20,5 Ni – остальное Fe

Феррит: 0 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	400
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	600
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	95
(ISO-V, при -70°C ~ 80 Дж)	
Твердость после сварки [HB]	190

1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),

1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),

1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,

1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,

1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4580 – X 6 CrNiMoNb 17-12-2,

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11

с нелегированными и низколегированными стальными, например:

235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, S 255 N до P 355 N, литыми и марганцовистыми сталью, а также для наплавок.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 100°C. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 70 В

Применение

Для сварки соединений из разнородных нержавеющих austenитных сталей, например:

1.4837 – GX 40 CrNiSi 25-12,

1.4840 – GX 15 CrNi 25-20,

1.4841 – X 15 CrNiSi 25-20,

1.4843 – X 12 CrNi 25-20,

1.4845 – X 12 CrNi 25-21,

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,

1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),

1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),

1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 75	50	5,0
Ø 3,2 × 350	70 – 100	25	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 150	18	5,0

Другие диаметры по запросу



Электрод

Eutec Trode E 312-17

Артикул № 312

Свойства

Электрод с основой из аустенитно-ферритного сплава с рутиловым покрытием. Выход наплавленного металла составляет 120%. Металл сварного шва коррозионностойкий при температурах до 400°C. Устойчив к образованию окалины при температурах до 1150°C. Устойчив к кавитации и ударным нагрузкам.

Технические данные

EN 1600:	E 29 9 R 32
AWS A5.4:	~E 312-17 ¹
SFA 5.4:	~E 312-17 ¹
W-Nr.:	1.4337

¹ Удлинение при разрыве помимо спецификации.

Химический состав наплавленного металла, %:

0,1 C – 0,8 Si – 1 Mn – 29 Cr – 9,5 Ni – остальное Fe

Феррит: около 40%

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	600
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	780
Удлинение при разрыве, A_s [%]	20
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	35
(ISO-V, при -70°C ~ 25 Дж)	
Твердость	[HV]
	270

Применение

Для сварки соединений из нержавеющих аустенитных сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4580 – X 6 CrNiMoNb 17-12-2,
- 1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
- 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
- 1.4948 – X 6 CrNi 18-11

с нелегированными и низколегированными стальными, например:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, S 255 N до P 355 N, а также соответствующими литьими сталью. Кроме того, для сварки трудносвариваемых сталей, закаливаемых или жаростойких сталей, инструментальных сталей и плакированных сталей и для наплавок.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 80	48	5,0
Ø 3,2 × 350	80 – 120	26	5,0

Другие диаметры по запросу



Электрод

Eutec Trode E 316L-17

Артикул № 316L

Свойства

Электрод с основой из аустенитного сплава с ~ 10% δ-феррита и рутиловым покрытием. Перенос сварочного металла составляет 110%. Металл сварного шва устойчив к точечной и межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C и к образованию окалины при температурах до 850°C (воздух). Хладостойкость при температурах до -120°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN 1600: E 19 12 3 L R 32

AWS A5.4: E 316L-17

W.-Nr.: 1.4430

Химический состав наплавленного металла, %:
0,02 C – 0,8 Si – 1 Mn – 18 Cr – 11,5 Ni – 2,8 Mo –
остальное Fe

Феррит: 10 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	440
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	590
Удлинение при разрыве, A_s [%]	40
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	65
(ISO-V, при -70°C ~ 50 Дж)	
Твердость [HV]	210

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4311 – X 2 CrNiN 18-10,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,

- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
 - 1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3,
 - 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
 - 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
 - 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
 - 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
 - 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
 - 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
 - 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
 - 1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
 - 1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
 - 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
 - 1.4948 – X 6 CrNi 18-11,
- а также соответствующих плакированных сталей и для наплавок.

Eutec Trode E 316L-17 применяется, например, в химической и текстильной промышленности, машиностроении, строительстве трубопроводов и емкостей, а также в пищевой промышленности и пивоварении.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 50 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт/кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,0 × 300	35 – 60	83	5,0
Ø 2,5 × 300	50 – 80	50	5,0
Ø 3,2 × 350	80 – 120	26	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 160	18	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Электрод с высокой производительностью

Eutec Trode E 385-17

Артикул № 385

Свойства

Высокопроизводительный электрод с основой из аустенитного сплава с рутиловым покрытием. Перенос сварочного металла составляет ~ 140%. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии. Коррозионностойкий в неокислительных средах (до 90% серной кислоте, фосфорной кислоте и органических кислотах). Устойчив к точечной коррозии в хлорсодержащих растворах. Окалиностойкий до 1000°C (воздух).

Технические данные

EN 1600:	E 20 25 5 Cu L R 52
AWS A5.4:	E 385-17
SFA 5.4:	E 385-17
W.-Nr.:	1.4519

Химический состав наплавленного металла, %:
0,03 C – 0,5 Si – 1,5 Mn – 20 Cr – 25 Ni – 4,5 Mo – 1,5 Cu – остальное Fe

Феррит: 0 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	410
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	590
Удлинение при разрыве, A_s [%]	40
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -70°C ~ 70 Дж, при -196°C ~ 60 Дж)	80
Твердость после сварки [НВ]	200

Применение

Для соединительной сварки однородных или подобных CrNi-стали, например:

- 1.4505 – X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2,
- 1.4506 – X 5 NiCrMoCuTi 20-18,
- 1.4529 – X 1 NiCrMoCuN 25-20-7,
- 1.4531 – GX 2 NiCrMoCuN 20-18,
- 1.4536 – GX 2 NiCrMoCuN 25-20,
- 1.4539 – X 1 NiCrMoCuN 25-20-5,
- 1.4585 – GX 7 CrNiMoCuNb 18-18,

а также соединения с нестабилизированными и стабилизированными CrNi-сталью, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
 - 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
 - 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
 - 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
 - 1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,
 - 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
 - 1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3,
 - 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
 - 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
 - 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
 - 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
 - 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
 - 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
 - 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
 - 1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
 - 1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
 - 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
- а также соответствующих плакированных сталей и для наплавок.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Температуру промежуточных слоев ограничить до 100°C. Сварку следует производить короткими швами с минимальным тепловложением. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~

Напряжение холостого хода: ≥ 70 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 75	51	5,0
Ø 3,2 × 350	80 – 110	23	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 150	16	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Электрод

Eutec Trode E 2209-17

Артикул № 2209

Свойства

Электрод с основой из аустенитно-ферритного сплава с рутиловым покрытием. Перенос сварочного металла составляет ~110%. Металл сварного шва хорошо устойчив к точечной и щелевой коррозии и к коррозионному растрескиванию в хлоридсодержащих средах при рабочих температурах до 250°C. Устойчив к образованию окалины при температурах до 850°C. Минимальная рабочая температура до -10°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN 1600: E 22 9 3 L R 32

AWS A5.4: E 2209-17

SFA 5.4: E 2209-17

W.-Nr.: ~1.4462

Химический состав наплавленного металла, %:

0,02 C – 0,9 Si – 0,9 Mn – 22,5 Cr – 9,5 Ni –

3,1 Mo – 0,14 N – остальное Fe

Феррит: около 30%

1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
 1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
 1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-10,
 1.6900 – X 12 CrNi 18-9,

1.6901 – GX 8 CrNi 18-10,
 1.6902 – GX 6 CrNi 18-10,
 1.6903 – X 10 CrNiTi 18-10,
 1.6906 – X 5 CrNi 18-10.

Типичные примеры применения:

детали насосов, дренажные трубы во всех отраслях промышленности, шнеки, арматура в строительстве химических установок и резервуаров, а также конструкционные детали оффшорной техники и судостроения.

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	≥ 450
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 550
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 20
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -70°C ~35 Дж)	≥ 45
Твердость после сварки [HV]	240

Применение

Для соединительной сварки ферритно-аустенитных сталей, например:

1.4417 – X2 CrNiMoSi 19-5,

1.4462 – X2 CrNiMoN 22-5-3

и для смешанных соединений с нелегированными и низколегированными сталью, например:

H1, HII, StE 255, 17 Mn 4, StE 355, 15 Mo 3,

а также нержавеющих сталей, таких как

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,

1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),

1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 250°C в течение 3 часов. Обеспечить подогрев основного материала. Температуру промежуточных слоев выдерживать в промежутке между 120°C и 250°C. Избегать быстрого охлаждения, при необходимости для лучшего образования аустенита применить предварительный подогрев на 100°C. Сварку следует производить короткими швами с минимальным тепловложением. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+) или ~


Напряжение холостого хода: ≥ 70 В

Размеры [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 300	50 – 80	54	5,0
Ø 3,2 × 350	70 – 110	30	5,0
Ø 4,0 × 350	100 – 160	16	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Высоколегированные стали
коррозионно- и жаростойкие
Tig-прутки





TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45500 WS

Для нержавеющих сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава с ~ 10% δ-феррита. Металл сварного шва с низким содержанием углерода, устойчив к точечной и межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C и к образованию окалины при температурах до 800°C. Хладостойкость до -196°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN 12072:	W 19 12 3 L
EN 12072:	W 19 12 3 L
AWS A5.9:	ER316L
W.-Nr.:	1.4430

Химический состав наплавленного металла, %:
0,02 C – 0,45 Si – 1,4 Mn – 18,5 Cr – 12,5 Ni –
2,6 Mo – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	470
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	650
Удлинение при разрыве, A_s [%]	38
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C ~ 32 Дж)	140

Применение

Для соединительной сварки из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:
1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
1.4311 – X 2 CrNiN 18 – 10,
1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,
1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3,
1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – X 6 CrNiMoNb 17-12-2,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
1.4948 – X 6 CrNi 18-11,
а также соответствующих плакированных сталей и для наплавки на эти материалы.

CastoTig 45500 WS применяется в химической и текстильной промышленности, машиностроении, строительстве трубопроводов и емкостей, а также в пищевой промышленности и пивоварении.

Указания по применению

Место сварки зачистить. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. Корень шва проваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (-)

Заштитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,0 x 1000	161	1,0/5,0
Ø 1,6 x 1000	74	5,0
Ø 2,0 x 1000	42	5,0
Ø 2,4 x 1000	26	5,0
Ø 3,2 x 1000	18	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.08). GL, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45503 WS

Для нержавеющих сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава с низким содержанием углерода и с незначительной долей δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии при температурах до 350°C и к образованию окалины при температурах до 800°C. Хладостойкость при температурах до -296°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN ISO 14343 - A: W 19 9 L

AWS A.9: ER308L

W.-Nr.: 1.4316

Химический состав наплавленного металла, %:
0,01 C – 0,45 Si – 1,8 Mn – 20 Cr – 9,8 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, R _{0,2} [МПа]	≥ 400
Предел прочности при растяжении, R _m [МПа]	≥ 570
Удлинение при разрыве, A _s [%]	≥ 35
Работа ударной вязкости, A _v [Дж] (ISO-V, при -196°C ~ 88 Дж)	≥ 100

Применение

Для сварки соединений нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,

1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

а также из плакированных сталей и для наплавки на эти материалы.

CastoTig 45503 WS применяется в химической и текстильной промышленности, машиностроении, строительстве трубопроводов и емкостей, а также в пищевой промышленности и пивоварении.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. Корень шва проваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,0 x 1000	172	5,0
Ø 1,6 x 1000	67	5,0
Ø 2,0 x 1000	42	5,0
Ø 2,4 x 1000	27	5,0
Ø 3,2 x 1000	18	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.09), CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45505 WS

для коррозионных (дуплекс) сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе ферритно-аустенитного сплава. Металл сварного шва хорошо устойчив к точечной и щелевой коррозии и к коррозионному растрескиванию в хлоридсодержащей среде при рабочих температурах до 250°C.

Технические данные

EN ISO 14343-A: W 22 9 3 NL
AWS A5.9: ER2209
W.-Nr.: ~ 1.4462

Химический состав наплавленного металла, %:
0,03 C – 0,65 Si – 1,6 Mn – 23 Cr – 8,2 Ni – 3,2 Mo – 0,15 N – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{0,2}$ [МПа]	≥ 400
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 570
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -60°C – 32 Дж)	≥ 100

Применение

Для сварки соединений из ферритно-аустенитных сталей, например:

1.4417 – X2 CrNiMoSi 19 – 5,
1.4462 – X2 CrNiMoN 22 – 5 – 3

и для соединения с нелегированными и низколегированными сталью, такими как:

P 265 GH, StE 255, 17 Mn 4, StE 355,

а также нержавеющих сталей:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-10,

CastoTig 45505 WS, кроме того, применяется для наплавки на детали насосов, дренажные трубы во всех отраслях промышленности, шнеки, арматуру, в строительстве химических установок и резервуаров, а также в судостроении.

Указания по применению

Место сварки зачистить. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев выдерживать в пределах от 100 до 150°C. Избегать быстрого охлаждения изделия, при необходимости, для лучшего образования аустенита, изделие предварительно нагреть до 100°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. Корень шва проваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF
w h q ü s

Вид тока: = (-)

Заштитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,6 x 1000	67	5,0
Ø 2,0 x 1000	41	5,0
Ø 2,4 x 1000	30	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, GL, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45507 WS

Для жаростойких сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе ферритно-аустенитного сплава. Металл сварного шва устойчив к коррозии, кавитации, ударным нагрузкам и к образованию окалины при температурах до 1150°C.

Технические данные

EN ISO 14343-A:	W 29 9
EN 12072:	W 29 9
AWS A5.9:	ER312
W.-Nr.:	1.4337

Химический состав наплавленного металла, %:
0,1 C – 0,4 Si – 1,8 Mn – 30 Cr – 9,2 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	530
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	750
Удлинение при разрыве, A_s [%]	25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	88

Применение

Для наплавки, соединительной сварки и нанесения промежуточных слоев (подслоя) на закаливаемые и трудно свариваемые стали, а также для разнородных соединений.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. При сварке однородных материалов температуру промежуточных слоев при больших поперечных сечениях шва ограничить до 250°C. Сварку аустенитных и упрочненных марганцовистых сталей производить без предварительного нагрева при минимальных температурах (до 250°C). Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. Корень шва проваривать полностью.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (-)

Заштитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,0 x 1000	169	1,0/5,0
Ø 1,6 x 1000	68	1,0/5,0
Ø 2,0 x 1000	42	1,0/5,0
Ø 2,4 x 1000	29	5,0
Ø 3,2 x 1000	16	5,0

Другие диаметры по запросу



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45513 WS

Для жаростойких сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва устойчив к коррозии и образованию окалины при температурах до 1200°C. Устойчив к серосодержащей атмосфере до 650°C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	W 25 20 Mn
EN 12072:	W 25 20 Mn
AWS A5.9:	ER310 (mod)
W.-Nr.:	1.4842

Химический состав наплавленного металла, %:
0,12 C – 0,9 Si – 3,2 Mn – 25 Cr – 20,5 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	400
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	600
Удлинение при разрыве, A_s [%]	45
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C ~ 56 Дж)	144

Применение

Для наплавки и соединительной сварки аустенитных жаростойких сталей типа CrNi 25-20, а также однородных и схожих сталей или литых сталей, например, жаростойких, ферритных Cr-сталей.

Типичные примеры применения:

конструкционные детали промышленных печей, уплотнительные плоскости арматуры, работающей в области высоких температур, жаростойкие обшивки, закрытые трубы горелок, а также закалочные корзины.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температура промежуточных слоев должна поддерживаться максимально низкой. При сварке однородных материалов температуру промежуточных слоев при больших поперечных сечениях шва следует ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. Корень шва проваривать полностью.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,6 x 1000	68	5,0
Ø 2,0 x 1000	42	5,0
Ø 2,4 x 1000	29	5,0
Ø 3,2 x 1000	19	5,0

Другие диаметры по запросу



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45515 W

Для высококоррозионностойких CrNi-сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии.

Коррозионностойкий в неокисляющих средах (до 90% серная кислота, фосфорная кислота и органические кислоты). Устойчив к точечной коррозии в хлорсодержащих растворах. Устойчив к образованию окалины при температурах до 1000°C (воздух). Минимальная рабочая температура составляет -196 °C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	W 20 25 5 Cu N L
EN 12072	W 20 25 5 Cu L
AWS A5.9:	ER385 (mod)
W.-Nr.:	1.4519 (mod)

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,015 C – 0,7 Si – 3,7 Mn – 19,5 Cr – 25,5 Ni – 6,0 Mo – 1,4 Cu – 0,12 N – остальное Fe
Феррит: 0 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	440
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	670
Удлинение при разрыве, A_s [%]	40
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	115
(ISO-V, при -196°C ~ 72 Дж)	

Применение

Для соединительной сварки однородных и подобных CrNi-сталей, например:

1.4505 – X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2,

1.4506 – X 5 NiCrMoCuTi 20-18,

1.4529 – X 1 NiCrMoCuN 25-20-7,

1.4531 – GX 2 NiCrMoCuN 20-18,

1.4536 – GX 2 NiCrMoCuN 25-20,

1.4539 – X 1 NiCrMoCuN 25-20-5,

1.4585 – GX 7 CrNiMoCuNb 18-18,

а также соединения с нестабилизированными и стабилизованными аустенитными CrNi-сталью, например:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
- 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12

и соответствующими плакированными сталью и для наплавки.

Указания по применению

Место сварки зачистить. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Корень шва проваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF
w h q ü s

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,6 x 1000	67	5,0
Ø 2,0 x 1000	42	5,0
Ø 2,4 x 1000	29	5,0
Ø 3,2 x 1000	19	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45516 WS

Для смешанных соединений и наплавок

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава с 15% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C и к образованию окалины при температурах до 1050°C. Хладостоек при температурах до -80°C. Максимальная рабочая температура 300°C для разнородных соединений.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	W 23 12 L
AWS A.5.9:	ER309L
W.-Nr.:	1.4332

Химический состав наплавленного металла, %:
0,02 C – 0,45 Si – 1,8 Mn – 24 Cr – 13,5 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	≥ 420
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 580
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 34
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V) при -120°C	≥ 80 ≥ 32

Применение

Для сварки соединений из нержавеющих, аустенитных сталей, например:

- 1.4301 – X5 CrNi 18 – 10 (X5 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X5 CrNiMo 17-12-2 (X5 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X2 CrNiMo 18-14-3 (X2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X5 CrNiTi 18-10,
- 1.4552 – GX5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4581 – GX5 CrNiMoNb 18-10,
- 1.4583 – X10 CrNiMoNb 18-12

с нелегированными и низколегированными сталями, например:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, S 255 N до P 355 N, а также с литыми сталью. Кроме того, для коррозионностойких наплавок плакирующих слоев на вышеуказанные нелегированные и низколегированные стали и на теплостойкие упрочненные стали с мелкозернистой структурой по AD 2000-спецификации НРО, группа 3.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. При сварке корень шва проваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей. Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF

w h q s

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,6 x 1000	65	5,0
Ø 2,0 x 1000	41	5,0
Ø 2,4 x 1000	28	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации TÜV, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45518 W

Для нержавеющих сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва обладает высокой стойкостью к точечной и межкристаллитной коррозии и к коррозионному растрескиванию при температурах до 450°C. Устойчив к сернистой, серной, фосфорной и азотной кислотам, а также к большинству органических кислот. Хладостоек при температурах до -196°C. Устойчив к образованию окалины при температурах до 1050°C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	W 27 31 4 Cu L
EN 12072:	W 27 31 4 Cu L
AWS A5.9:	ER383
W.-Nr.:	1.4563

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,02 C – 0,5 Si – 1 Mn – 27 Cr – 31 Ni –
3,5 Mo – 1 Cu – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	430
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	630
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	165

- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
- 1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
- 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
- 1.4948 – X 6 CrNi 18-11.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла и поддержание небольшой сварочной ванны. Корень шва заваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF
w h q ü s

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,6 x 1000	67	5,0
Ø 2,4 x 1000	29	5,0

Другие диаметры по запросу

Применение

Для сварки соединений из однородных и подобных материалов, например:

1.4563 – X1 CrNiMoCu 31 – 27,

2.4858 – NiCr 21 Mo

и для смешанных соединений с нелегированными и низколегированными сталью, такими как:

H1, HII, StE 255, 17 Mn 4, 15 Mo 3, StE 355,

а также нержавеющими сталью:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),

1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),

1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45552 WS

Для нержавеющих сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава, стабилизированного ниобием, с небольшой долей δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C. Устойчив к образованию окалины при температурах до 800°C. Хладостоек при температурах до -196°C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	W 19 9 Nb
EN 12072:	W 19 9 Nb
AWS A.9:	ER347Si
W.-Nr.:	1.4551

Химический состав наплавленного металла, %:
0,05 C – 0,5 Si – 1,8 Mn – 19,4 Cr – 9,54 Ni –
0,6 Nb – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, R _{0,2} [МПа]	460
Предел прочности при растяжении, R _m [МПа]	660
Удлинение при разрыве, A _s [%]	35
Работа ударной вязкости, A _v [Дж] (ISO-V, при -196°C, ~ 32 Дж)	140

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,

1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,

1.4550 – X 10 CrNiNb 18-9,

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

1.6905 – X 10 CrNiNb 18-10,

а также соответствующих плакированных сталей и для наплавки на эти материалы.

Для сварки соединений из однородных материалов, в химической промышленности, при производстве емкостей, монтаже трубопроводов, в пищевой, текстильной и целлюлозной промышленности, а также в красильном производстве. Кроме того, для наплавки на уплотнительные поверхности арматуры и фланцев.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF

w h q ü s

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø1,0 x 1000	161	5,0
Ø 1,6 x 1000	68	5,0
Ø 2,0 x 1000	41	5,0
Ø 2,4 x 1000	28	5,0
Ø 3,2 x 1000	19	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, GL, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45553 WS

Для нержавеющих сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава с ~ 10% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к точечной межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C и к образованию окалины при температурах до 800°C. Рабочая температура от -120°C до 400 °C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	W 19 12 3 Nb
EN 12072:	W 19 12 3 Nb
AWS A5.9:	ER318
W.-Nr.:	1.4576

Химический состав наплавленного металла, %:
0,03 C – 0,5 Si – 1,7 Mn – 19,6 Cr – 11,4 Ni –
2,7 Mo – 0,6 Nb – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	500
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	650
Удлинение при разрыве, A_5 [%]	32
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -120°C, ~ 32 Дж)	108

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:
1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X5 CrNiMo 18-10),
1.4404 – X 2 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X2 CrNiMo 18-12),
1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

а также соответствующих плакированных сталей и для наплавки этих материалов.

CastoTig 45553 WS применяется, например, для сварки соединений трубопроводов, арматуры, емкостей в бумажном и красильном производстве, а также в химической промышленности.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. При сварке корень шва проваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF

w h q ü s

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN439 – I1 (100% Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,0 x 1000	169	1,0 / 5,0
Ø 1,6 x 1000	65	5,0
Ø 2,0 x 1000	41	5,0
Ø 2,4 x 1000	29	5,0
Ø 3,0 x 1000	18	5,0
Ø 4,0 x 1000	10	5,0
Ø 5,0 x 1000	6	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.10), GL, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45554 WS

Для смешанных соединений и наплавок

Свойства

Присадочный пруток на основе austenитного немагнитающегося сплава. Металл сварного шва устойчив к термическим ударам. Устойчив к образованию окалины при температурах до 300°C. Хладостоек при температурах до -110°C. Холодноупрочняемый.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	W 18 8 Mn
EN 12072:	W 18 8 Mn
AWS A5.9:	ER307 (mod)
W.-Nr.:	1.4370

Химический состав наплавленного металла, %:
0,08 C – 0,9 Si – 7 Mn – 19,2 Cr – 9,0 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{0,2}$ [МПа]	450
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	650
Удлинение при разрыве, A_s [%]	42
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -110°C, ~ 32 Дж)	112

Применение

Для соединения разнородных нержавеющих austenитных сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
- 1.4581 – GX 5 Cr NiMoNb 18-10,
- 1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

а также нелегированных и низколегированных сталей, например:

HII, HIII, 17 Mn 4, 15 Mo 3, StE 355.

Кроме того, для наплавки и нанесения промежуточных слоев (подслоя) на вышеуказанные материалы и на закаливаемые стали.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного металла. Корень шва заваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF
w h q ü s

Вид тока: = (-)


Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100 % Ar)

Размеры [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг]
Ø 1,0 x 1000	167	5,0
Ø 1,6 x 1000	65	5,0
Ø 2,0 x 1000	41	5,0
Ø 2,4 x 1000	28	5,0
Ø 3,2 x 1000	18	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, GL, CE



Высоколегированные стали коррозионно- и жаростойкие Сварочная проволока





Сварочная проволока

CastoMag 45500 S

Для сварки нержавеющих сталей

Свойства

Проволока с основой из аустенитного сплава с ~10% δ-феррита. Устойчив к точечной и межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C. Устойчив к образованию окалины при температурах до 800°C. Хладостойкость до -196°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	G 19 12 3 LSi
EN 12072:	G 19 12 3 LSi
AWS A.5.9:	~ ER316LSi
W.-Nr.:	1.4430

Химический состав наплавленного металла, %:
0,03 C – 1,85 Si – 1,75 Mn – 19,0 Cr – 12,5 Ni – 2,75 Mo – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{0,2}$ [МПа]	370
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	560
Удлинение при разрыве, A_s [%]	37
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V при -196°C 40 J)	80

Применение

Для сварки нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4311 – X 2 CrNiN 18-10,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
1.4948 – X 6 CrNi 18-11,
а также соответствующих плакированных сталей и для наплавок.

CastoMag 45500 S применяется, например, в химической и текстильной промышленности, машиностроении, строительстве трубопроводов и емкостей, а также в пищевой промышленности и пивоварении.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. При сварке материалов из однородных металлов температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла.

Сварочные позиции: все

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – остальное Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – остальное Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,8	BS 300	15,0
0,8	S 200	5,0
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0
1,6	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.01) GL, CE



Сварочная проволока

CastoMag 45503 S

Для сварки нержавеющих сталей

Свойства

Проволока с основой из аустенитного сплава с небольшой долей δ -феррита с низким содержанием углерода. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии при температурах до 350°C и к образованию окалины при температурах до 800°C. Обладает хладостойкостью при температурах до -269°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN ISO 14343 -A:	G 19 9 LSi
AWS A5.9:	~ ER308LSi
W.-Nr.:	1.4316

Химический состав наплавленного металла, в %:
0,02 C – 0,85 Si – 1,3 Mn – 19,5 Cr – 9,7 Ni –
остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{\text{p}0,2}$ [МПа]	≥ 320
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 510
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V при -196°C 32 J)	≥ 75

Применение

Для соединительной сварки нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4311 – X 2 CrNiN 18-10,
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 19-10,
- 1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

а также соответствующих плакированных сталей и для наплавок.

CastoMag 45503 S применяется, например, в химической и текстильной промышленности, машиностроении, строительстве трубопроводов и емкостей, а также в пищевой промышленности.

Указания по применению

Растresкавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. При сварке материалов из однородных металлов температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF

w h q s

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – остальное Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – остальное Ar)

\varnothing [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,8	BS 300	15,0
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.03), GL, CE



Сварочная проволока

CastoMag 45505 S

Для сварки нержавеющих сталей

Свойства

Проволока с основой из аустенитно-ферритного сплава. Металл сварного шва хорошо устойчив к точечной и щелевой коррозии и к коррозионному растрескиванию в хлоридсодержащих средах при рабочих температурах до 250°C. Минимальная допустимая рабочая температура -40°C. Полируется до зеркального блеска.

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-10.

Технические данные

EN ISO 14343 - A: G 22 9 3 NL
AWS A.5.9: ~ ER2209
W.-Nr.: 1.4462

Химический состав наплавленного металла, %:
0,02 C – 0,4 Si – 1,6 Mn – 23 Cr – 8,2 Ni – 3,2 Mo –
0,15 N – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	≥ 600
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 750
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 24
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V при -40°C 32 J)	≥ 70

Применение

Для соединительной сварки ферритно-аустенитных сталей, например:

1.4417 – X2 CrNiMoSi 19-5,

1.4462 – X2 CrNiMoN 22-5-3

и для смешанных соединений с нелегированными и низколегированными сталью, например:

НI, НII, СтE 255, 17 Mn 4, СтE 355, 15 Mn 3,

а также нержавеющих сталей, таких как

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),

1.4404 – X 2 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),

1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),

1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 5 CrNiMo 18-12),

1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,

1.4550 – GX 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9)

Типичные примеры применения:

детали насосов, дренажные трубы во всех отраслях промышленности, шнеки, арматура в строительстве химических установок и резервуаров, а также конструкционные детали оффшорной техники и судостроения.

Указания по применению

Место сварки следует зачистить. Обеспечить подогрев основного материала. Температуру промежуточных слоев выдерживать в промежутке между 100 и 150°C. Избегать быстрого охлаждения. При необходимости, для лучшего образования аустенита, применить предварительный подогрев на 100°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF

w h q s

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – остальное Ar)

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – остальное Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, GL, CE



Сварочная проволока

CastoMag 45507 S

Для сварки нержавеющих сталей

Свойства

Проволока на основе аустенитно-ферритного сплава. Сварочный металл устойчив к образованию окалины при температурах до 1150°C. Устойчив к кавитации и ударным нагрузкам.

Технические данные

EN ISO 14343-A:	G 29 9
EN 12072:	G 29 9
AWS A5.9:	~ ER312
W.-Nr.:	1.4337

Химический состав наплавленного металла, %:
0,1 C – 0,4 Si – 1,8 Mn – 30 Cr – 9,2 Ni –
остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	510
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	720
Удлинение при разрыве, A_s [%]	25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	76

Применение

Для соединения разнородных нержавеющих аустенитных сталей с нелегированными и низколегированными сталью. Кроме того, для сварки трудно свариваемых сталей, закаливаемых или жаростойких сталей, инструментальных и плакированных сталей и для наплавок.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 250°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла.

Сварочные позиции: все

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:
M12 – Inoxline C2
(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);
M13 – Inoxline X2
(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу



Сварочная проволока

CastoMag 45513 S

Для жаростойких сталей

Свойства

Проволока на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва коррозионностойкий, устойчив к образованию окалины при температурах до 1200°C. Устойчив к серосодержащей атмосфере при температурах до 650°C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	G 25 20 Mn
EN 12072:	G 25 20 Mn
AWS A5.9:	ER310 (mod)
W.-Nr.:	1.4842

Химический состав наплавленного металла, %:
0,12 C – 0,8 Si – 3,0 Mn – 26 Cr – 20,8 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	≥ 350
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 540
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C, ~ 32 Дж)	≥ 63

Применение

Для наплавки и сварки соединений из аустенитных жаростойких сталей типа CuNi 25-20, а также однородных или подобных сталей или литых сталей, жаростойких ферритных Cr-сталей, например: 1.4826; 1.4828; 1.4840; 1.4841; 1.4845; 1.4846; 1.4710; 1.4713; 1.4724; 1.4740; 1.4742; 1.4762.

Типичные примеры применения:
конструкционные детали промышленных печей, уплотнительные поверхности арматуры, работающей при высоких температурах, жаростойкие обшивки, защитные трубы горелок, а также закалочные корзины.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. При сварке материалов из однородных металлов температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла.

Сварочные позиции: все

Вид тока: = (+)

Заштитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar)

\varnothing [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,8	BS 300	15,0
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу



Сварочная проволока

CastoMag 45514

Для жаростойких сталей

Свойства

Проволока на основе аустенитного сплава с δ -ферритом. Металл сварного шва устойчив к образованию окалины при температурах до 950°C, не подвержен горячему растрескиванию.

Технические данные

EN ISO 14343 – A:	G 22 12 H
AWS A5.9:	~ ER309Si
SFA 5.9:	~ ER309Si
W.-Nr.:	1.4829

Химический состав наплавленного металла, %:
0,1 C – 0,9 Si – 1,6 Mn – 22 Cr – 11,2 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	≥ 350
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 540
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	≥ 70

Применение

Для сварки соединений из жаро- и окалиностойких сталей, например:

- 1.4826 – GX 40 CrNiSi 22-9,
- 1.4828 – X 15 CrNiSi 20-12,
- 1.4829 – X 12 CrNi 22-12,
- 1.4832 – GX 25 CrNiSi 20-14,
- 1.4878 – X 12 CrNiTi 18-9,
- 1.4710 – GX 30 CrSi 6,
- 1.4713 – X 10 CrAl 7,
- 1.4742 – X 10 CrAl 18,
- 1.4740 – GX 40 CrSi 17,

а также подобных CrNi-сталей. Кроме того, для ремонтной сварки на деталях из трудносвариваемых высокотвердых сталей.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – остальное Ar)

\varnothing [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу



Сварочная проволока

CastoMag 45515

Для коррозионностойких CrNiMo-сталей

Свойства

Проволока на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии. Коррозионностойкий в неокисляющих средах (до 90%-ной серной кислота, фосфорная кислота и органические кислоты). Устойчив к точечной коррозии в хлорсодержащих растворах и к образованию окалины при температурах до 1000°C (воздух).

Технические данные

EN ISO 14343 - A: G 20 25 5 Cu L

EN 12072: G 20 25 5 Cu L

AWS A5.9: ER385

W.-Nr.: 1.4519

Химический состав наплавленного металла, %:

max. 0,015 C – 0,3 Si – 1,7 Mn – 19,5 Cr – 25,5 Ni – 4,6 Mo – 1,6 Cu – 0,12 N – остальное Fe

Феррит: 0 FN

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	410
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	650
Удлинение при разрыве, A_s [%]	39
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	100
(ISO-V, при -70°C ~32 Дж)	

Применение

Для сварки соединений из нержавеющих аустенитных сталей, например:

1.4505 – X 4 NiCrMoCuNb 20-18-2,
1.4506 – X 5 NiCrMoCuTi 20-18,

1.4529 – X 1 NiCrMoCuN 25-20-7,

1.4531 – GX 2 NiCrMoCuN 20-18,

1.4536 – GX 2 NiCrMoCuN 25-20,

1.4539 – X 1 NiCrMoCuN 25-20-5,

1.4585 – GX 7 CrNiMoCuNb 18-18

с нестабилизованными и стабилизованными аустенитными CrNi-сталью, например:

1.4301 – X 5 CrNi 18-10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19-11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),

1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),

1.4406 – X 2 CrNiMoN 17-12-2,

1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,

1.4429 – X 2 CrNiMoN 17-13-3

1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),

1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 2 CrNiMo 18-12),

1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,

1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,

1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12

и соответствующими плакированными сталью и для наплавок.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB

w h

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,8	BS 300	15,0
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0
1,6	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Сварочная проволока

CastoMag 45516 S

Для смешанных соединений и наплавок

Свойства

Проволока на основе аустенитного сплава с ~ 15% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C и к образованию окалины при температурах до 1050°C. Хладостоек при температурах до -80°C. Максимальная рабочая температура 300°C для разнородных соединений.

Технические данные

EN ISO 14343 - A: G 23 12 L
AWS A.9: ER309LSi
W.-Nr.: 1.4332

Химический состав наплавленного металла, %:
0,02 C – 0,5 Si – 1,8 Mn – 24 Cr – 13,5 Ni – 0,2 Co –
остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{0,2}$ [МПа]	400
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 550
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	≥ 55

Применение

Для соединений из нержавеющих аустенитных сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 6 CrNiTi 18-10,
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4581 – GX 5 Cr NiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12

с нелегированными и низколегированными стальями, например:

P 265 GH, 17 Mn 4, 15 Mo 3, StE 255 до StE 355, а также с литыми сталью. Кроме того, для коррозионностойких наплавок плакирующих слоев на вышеуказанные нелегированные и низколегированные стали и на теплостойкие упрочненные стали с мелкозернистой структурой по AD-спецификации НР0, группа 3.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: PA, PC, PF

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV



Сварочная проволока

CastoMag 45552 S

Для нержавеющих сталей

Свойства

Проволока на основе аустенитного сплава, стабилизированного ниобием, с небольшой долей δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C и к образованию окалины при температурах до 800°C. Хладостоек при температурах до -196°C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A: G 19 9 NbSi

EN 12072: G 19 9 NbSi

AWS A5.9: ER347Si

W.-Nr.: 1.4551

Химический состав наплавленного металла, %:
0,05 C – 0,8 Si – 1,6 Mn – 19,5 Cr – 9,8 Ni – 0,7 Nb
– остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, R _{0,2} [МПа]	430
Предел прочности при растяжении, R _m [МПа]	630
Удлинение при разрыве, A _s [%]	33
Работа ударной вязкости, A _v [Дж] (ISO-V, при -196 °C, -32 Дж)	110

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),

1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,

1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,

1.4550 – X 10 CrNiNb 18-9,

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

1.6905 – X 10 CrNiNb 18-10,

а также соответствующих плакированных сталей и для наплавки этих материалов.

Используется для соединительной сварки в строительстве химических аппаратов и емкостей, трубопроводов, в пищевой, текстильной и целлюлозной промышленности. Кроме того, для наплавки на уплотнительные поверхности арматуры и фланцев.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,8	BS 300	12,5
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, GL



Сварочная проволока

CastoMag 45553 S

Для нержавеющих сталей

Свойства

Проволока на основе аустенитного сплава, стабилизированного ниобием, с ~ 10% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к точечной и межкристаллитной коррозии и к образованию окалины при температурах до 800°C. Хладостоек при температурах до -120°C.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	G 19 12 3 NbSi
EN 12072:	G 19 12 3 NbSi
AWS A.9:	ER318Si
SFA 5.9:	ER318Si
W.-Nr.:	1.4576

Химический состав наплавленного металла, %:
0,035 C – 0,8 Si – 1,6 Mn – 19,5 Cr – 11,5 Ni –
2,8 Mo – 0,7 Nb – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	490
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	670
Удлинение при разрыве, A_s [%]	33
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C, ~ 32 Дж)	100

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4948 – X 6 CrNi 18-11,

а также соответствующих плакированных сталей и для наплавки на эти материалы.

CastoMag 45553 S применяется для соединительной сварки трубопроводов, арматуры, аппаратов и емкостей на бумажных фабриках и в красильном производстве, а также в химической промышленности.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочитительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,8	BS 300	15,0
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.06), CE



Сварочная проволока

CastoMag 45554 S

Для соединений из разнородных сталей и для наплавок

Свойства

Проволока на основе аустенитного, ненамагничивающегося сплава. Металл сварного шва устойчив к термическим ударам и к образованию окалины при температурах до 850°C. Коррозионностоек при температурах до 300°C. Хладостоек при температурах до -110°C.

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12

и нелегированных и легированных сталей типа Н I и Н II, а также для наплавки и нанесения промежуточных слоев (подслоя) на указанные материалы и на закаливаемые стали.

Технические данные

EN ISO 14343 - A:	G 18 8 Mn
EN 12072:	G 18 8 Mn
AWS A5.9:	~ ER307Si
SFA 5.9:	~ ER307Si
W.-Nr.:	1.4370

Химический состав наплавленного металла, %:
0,08 C – 0,8 Si – 7 Mn – 19 Cr – 8,5 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	420
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	620
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -110 °C ~32 Дж)	100

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF, PG

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,8	BS 300	15,0
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0
1,6	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Применение

Для сварки соединений из разнородных нержавеющих аустенитных сталей, например:

1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),

1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,

1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),

1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,

1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),

1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,

1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.07), GL, CE

Высоколегированные стали
коррозионно- и жаростойкие
Порошковая проволока





Порошковая проволока

EnD0tec D0* 02

Для соединений из разнородных сталей и наплавок

Свойства

Порошковая проволока на основе аустенитного сплава. При сварке не образуется шлак. Металл сварного шва устойчив к ржавчине, способен к упрочнению самонаклепом и имеет высокое относительное удлинение. Окалиностоек при температурах до 850°C. Хладостоек при температурах до -80°C. Максимальная рабочая температура -300°C.

Технические данные

EN ISO 17633 - A: T 18 8 Mn MM 2

EN 12073: T 18 8 Mn MM 2

AWS A5.22: ~ E307T1-4

SFA 5.22: ~ E307T1-4

W.-Nr.: 1.4370

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,1 C – 0,6 Si – 6 Mn – 18 Cr – 8 Ni – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	≥ 350
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 550
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -80°C ≥ 32 Дж)	≥ 40
Твердость – холодноупрочненный	[HV30] ~ 200 [HV30] ~ 400

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для соединений из нержавеющих аустенитных сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
- 1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,

1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,

1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12

с нелегированных и низколегированных сталей, такими как:

P 265 GH, S 255 N до P 460 NL 2,

а также литьими стальми. Кроме того, для наплавки и нанесения промежуточных слоев (подслоя) на закаливаемые стали.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталий. Сварочный канал и контактное сопло применять так же, как при сварке алюминия.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – 97,5% Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – 98,0% Ar);

M21 – Ferroline C8

(макс. 8,0% CO₂ – 92,0% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
1,2	B 300	15,0
1,6	B 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Порошковая проволока

EnD0tec D0* 28 S

Для нержавеющих сталей

Свойства

Рутиловая порошковая проволока с основой из austenитного сплава с ~10% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к точечной и межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C и к образованию окалины при температурах до 800°C. Полируется до зеркального блеска.

Технические данные

EN ISO 17633 - A:	T 19 12 3 L R M (C) 3
EN 12073:	T 19 12 3 L R C/M 3
AWS A5.22:	E316LT0-1/4
SFA 5.22:	E316LT1-1
W.-Nr.:	1.4430

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,04 C – макс. 1,5 Si – макс. 2 Mn – 19 Cr – 12 Ni – 2,8 Mo – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	320
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	510
Удлинение при разрыве, A_s [%]	30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -60°C ≥ 32 Дж)	40

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),
- 1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
- 1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,

1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
1.4948 – X 6 CrNi 18-11,
а также для наплавки на нелегированные стали
и литьевые стали.

EnD0tec D0* 28 S применяется в пищевой промышленности, химическом аппаратостроении и бумажной промышленности.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-сталей. Сварочный канал и контактное сопло применять такие, как при сварке алюминия.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF
w h q s

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:
M21 – Ferroline C 18
(max. 18% CO₂ – 82% Ar)
C1 (100% CO₂)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
0,9**	S 220	5,0
1,2	BS 300	15,0

** Не испытан по Vd TÜV 1000.

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (43.024.05), GL, CE



Порошковая проволока

EnD0tec D0* 29

Для нержавеющих сталей

Свойства

Порошковая проволока из аустенитного сплава с ~10% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к точечной и межкристаллитной коррозии при температурах до 350°C. И к образованию окалины до 800°C. Минимальная рабочая температура -60°C. Покрывает до зеркального блеска.

Технические данные

EN ISO 17633 - A:	T 19 12 3 L MM 3
EN 12073:	T 19 12 3 L MM 2
AWS A5.22:	E316LT0-4
SFA 5.22:	E316LT0-1
W.-Nr.:	1.4430

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,03 C – макс. 1 Si – 1,5 Mn – 18,5 Cr – 12,5 Ni – 2,5 Mo – 0,5 Cu – остальное Fe

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	320
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	510
Удлинение при разрыве, A_s [%]	30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -60°C ≥ 32 Дж)	40

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из нестабилизированных и стабилизированных CrNi-сталей, например:

- 1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10 (X 5 CrNi 18-9),
- 1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11 (X 2 CrNi 18-9),
- 1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
- 1.4311 – X 2 CrNiN 18-10,
- 1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
- 1.4404 – X 2 CrNiMo 17-13-2 (X 2 CrNiMo 18-10),
- 1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
- 1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
- 1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,
- 1.4550 – X 6 CrNiNb 18-10 (X 10 CrNiNb 18-9),

1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
1.4948 – X 6 CrNi 18-11,
а также соответствующих пракированных сталей и для наплавки этих материалов.

EnD0tec D0* 29 применяется в пищевой промышленности, химическом аппаратостроении и бумажной промышленности.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Температуру промежуточных слоев ограничить 150°C. Применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей. Сварочный канал и контактное сопло применять также, как при сварке алюминия.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF

w h q s

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175:

M12 – Inoxline C2

(макс. 2,5% CO₂ – остальное Ar);

M13 – Inoxline X2

(макс. 2,0% O₂ – остальное Ar);

M21 – Ferroline C8


(8% CO₂ – остальное Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Упаковка [кг]
1,2	B 300	16,0
1,6	B 300	16,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Никелевые сплавы

Электроды





Электрод

Castolin Xuper NucleoTec 2222

Для трудносвариваемых сталей

Свойства

Электрод с основным покрытием на основе хромоникелевого сплава. Металл сварного шва коррозионно- и окалиностойкий, обладает высокой вязкостью при низких температурах и пластичностью. Внутренние напряжения сварки снимаются путем пластической деформации. Не склонен к охрупчиванию при образовании σ -фазы, карбидов или нитридов.

Технические данные

EN 14700:	~ E Ni1
EN ISO 14172:	Ni6182 (NiCr 15 Fe 6 Mn)
W.-Nr.:	~ 2.4807

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	≥ 360
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 555
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 27
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	120
Твердость	[HB30]
	200

Применение

Для сварки соединений и наплавки никелевых сплавов и нелегированных, низко- и высоколегированных сталей, для сварки стали с медью, а также для сварки трудносвариваемых сталей, например, упрочненных инструментальных сталей.

Типичные примеры применения:

конструкционные детали и установки для работы при низких или высоких температурах.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. У изделий с большой усадкой для предотвращения возникновения внутренних напряжений сначала наплавляют кромки. Применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+)

Размер [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
$\varnothing 2,5 \times 250$	50 – 90	61	2,5
$\varnothing 3,2 \times 300$	70 – 110	34	5,0
$\varnothing 4,0 \times 350$	90 – 140	19	5,0
$\varnothing 5,0 \times 350$	110 – 170	13	5,0

Другие диаметры по запросу



Высокопроизводительный электрод

Castolin XHD 2222

Для коррозионностойких наплавок

Свойства

Высокопроизводительный электрод с основой из NiCrMn-сплава с рутил-основным покрытием. Перенос металла составляет 150%. Металл сварного шва коррозионно- и окалиностойкий, вязкий при низких температурах. Не склонен к образованию трещин. Высокая пластичность. Внутренние напряжения сварки снимаются путем пластической деформации. Не склонен к охрупчиванию при образовании σ -фазы, карбидов или нитридов.

Технические данные

EN 14700: ~ ENi1

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	420
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	590
Удлинение при разрыве, A_s [%]	30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	70
Твердость	[HB30]
	200

Применение

Для коррозионностойких плакирующих наплавок на стали, а также для сварки соединений из жаростойких никелевых сплавов, хладостойких сталей, трудно свариваемых сталей, закаливаемых сталей, разнородных сталей и деталей конструкций с большой усадкой.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. У изделий с большой усадкой для предотвращения возникновения внутренних напряжений сначала наваривают кромки. Применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: PA, PB, PC
w h q

Вид тока: = (+) или ~

Размер [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 350	80 – 120	31	5,0
Ø 3,2 x 350	100 – 160	18	5,0
Ø 4,0 x 350	130 – 200	12	5,0

Другие диаметры по запросу



Электрод

Castolin 2222 M

Для коррозионностойких соединений

Свойства

Электрод с основным покрытием на основе никелевого сплава. Металл сварного шва обладает коррозионной стойкостью и окалиностойкостью, высокой пластичностью, не склонен к растрескиванию. Устойчив к долговременным тепловым нагрузкам. Не склонен к охрупчиванию при образовании σ -фазы, карбидов или нитридов. Внутренние напряжения после сварки снимаются путем пластической деформации. Хорошо подходит для заварки трещин и проварки корня шва.

Технические данные

ISO 14172:	E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)
AWS A5.11:	~ ENiCrFe-3
SFA 5.11:	~ ENiCrFe-3
W.-Nr.:	~ 2.4807

Химический состав свариваемого металла, %:
макс. 0,1 С – макс. 0,6 Si – 5,5 Mn – 7 Fe –
15,5 Cr – 2,5 Mo – 2 Nb – макс. 1 Ti –
остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	380
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	600
Удлинение при разрыве, A_s [%]	30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	60
(ISO-V, при $-269^\circ\text{C} \geq 60$ Дж)	

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из жаростойких сталей, включая мартенситные и литые стали, а также жаростойкие никелевые стали, например:

- 1.4876 – X 10 NiCrAltı 32-20,
- 1.4876 – X 10 NiCrAltı 32-20 H,
- 1.4922 – X 20 CrMoV 12-1,
- 1.4935 – X 20 CrMoWV 12-1,
- 1.4961 – X 8 CrNiNb 16-13,
- 1.4981 – X 8 CrNiMoNb 16-16,

1.4961 – X 8 CrNiMoNb 16-13,

2.4816 – NiCr 15 Fe,

2.4858 – NiCr 21 Mo,

а также из коррозионностойких сталей, например:

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18 – 12,

1.6905 – X 10 CrNiNb 18 – 10.

Для разнородных соединений жаростойких, хладостойких или FK-конструкционных сталей друг с другом или с вышеназванными, например:

1.0562 – Р 355 N, 1.5415 – 16 Mo 3,

1.5637 – 12 Ni 14, 1.5662 – X 8 Ni 9,

1.5680 – X 12 Ni 5, 1.7335 – 13 CrMo 4-5,

1.7380 – 10 CrMo 9-10.

Кроме того, для нанесения промежуточных слоев (подслоя) и коррозионностойких наплавок на стальные и чугунные материалы.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. У изделий с большой усадкой для предотвращения возникновения внутренних напряжений сначала наваривают кромки.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+)

Размер [мм]	Ток [А]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 × 250	50 – 80	63	5,0
Ø 3,2 × 300	70 – 110	35	5,0
Ø 4,0 × 350	90 – 140	20	5,0
Ø 5,0 × 350	120 – 170	13	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, DB (30.024.07), GL, CE



Электрод

Castolin 6800

Для сталей и никелевых сплавов

Свойства

Электрод из austenитного сплава с рутиловым покрытием. Металл сварного шва устойчив образованию окалины при температурах до 1200 °C. NiMoCrFeW-сплав обладает коррозионно-стойкостью к кислотам и солям, стойкостью к ударным нагрузкам и способен к упрочнению самонаклепом.

Технические данные

ISO 14172: ~ E Ni 6276 (NiCr15MoFe6W4)
AWS A5.11: NiCrMo-5

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	590
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	740
Удлинение при разрыве, A_5 [%]	10
Твердость [NV30]	~ 250
- самонаклепом [HV30]	~ 420
- при 400°C [HB]	~ 210
- при 600°C [HB]	~ 195
- при 800°C [HB]	~ 135

Применение

Для наплавки на стали и никелевые сплавы, а также для соединительной сварки.

Для коррозионно- и износостойких плакированных покрытий на детали травильных установок контактных поверхностей в запорной и регулирующей арматуре, транспортирующих устройствах в печах, отжиговых и закалочных установках, а также для теплостойких деталей машин и установок, таких как ковочные штампы, бойки молотов, горячие пуансоны, лезвия ножниц для горячей резки, наконечники захватов для выемки слитков, кузнецкие манипуляторы, ковочные вальцы, формы для горячего прессования.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350 °C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. На инструменты из высоколегированных сталей для работы при высоких температурах наплавку производить только в один слой высокими токами. Для нанесения более толстых покрытий, промежуточные слои наваривать с применением Castolin XHD 6806. Соединительную сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. У изделий с большой усадкой для предотвращения возникновения внутренних напряжений сначала наваривают кромки. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции PA, PB, PC
w h q

Вид тока: = (+) или ~

Размер [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 250	50 – 90	68	2,5
Ø 3,2 x 350	70 – 130	30	5,0
Ø 4,0 x 350	100 – 150	20	5,0

Другие диаметры по запросу



Электрод

CastoIn 6825

Для никелевых сплавов

Свойства

Электрод из austenитного сплава с рутиловым покрытием. Металл сварного шва устойчив к точечной и щелевой коррозии, коррозионному рас-трескиванию и межкристаллитной коррозии в таких средах как соляная, серная, азотная, фосфор-ная и плавиковая кислоты, а также морская вода, едкий натр и охлаждающие растворы. Не склонен к растрескиванию. Высокая теплостойкость до 950°C. Устойчив к образованию окалины до 1100°C. Хладостойкость до -196°C. Рабочая температура от 350 до -60°C.

Технические данные

ISO 14172:	E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
AWS A5.11:	ENiCrMo-3
W.-Nr.:	2.4621

Химический состав наплавленного металла, %:
0,02 C – 0,4 Si – 0,4 Mn – 21,5 Cr – 9,5 Mo –
3 Fe – 2,3 Nb – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p_0,2}$ [МПа]	300
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	650
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	70
(ISO-V, при -196°C ≥ 60 Дж)	

* Соответственно действующим регламентам.
Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из высоколегированных CrNi-стали, например:
X 2 CrNiMoCuN 20-18-6,
1.4529 – X 1 NiCrMoCu 25-20-6,
1.4539 – X 1 NiCrMoCuN 25-20-5,
а также для соединения этих материалов с:
1.4301 – X 5 CrNi 18 – 10,
1.4306 – X 2 CrNi 19 – 11,
1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2,
1.4435 – X 2 CrNiMo 18-14-3,
1.4436 – X 5 CrNiMo 17-13-3,

1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4580 – GX 10 CrNiMoNb 18-10,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12
и для наплавки на эти материалы.

Кроме того, для сварки никелевых сплавов, для смешанных соединений (черно-белые соединения) и хладостойких сталей и для наплавок на легированные и нелегированные стали и литьевые материалы (GG-40 и GGG-40).

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 100°C. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции:

все

Вид тока:

= (+)

Размер [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 300	40 – 60	57	5,0
Ø 3,2 x 350	60 – 95	30	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



Высокопроизводительный электрод

Castolin XHD 6865

Для никелевых сплавов

Свойства

Высокопроизводительный электрод из аустенитного никелевого сплава с рутиловым покрытием. Перенос металла составляет 150%. Металл сварного шва устойчив к точечной и щелевой коррозии и к коррозионному растрескиванию. Обладает высокой теплостойкостью и окалинстойкостью при температурах до 1100°C. Не склонен к растрескиванию и хладостоек при температурах до -196°C.

Технические данные

ISO 14172:	~ E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)
AWS A5.11:	~ E NiCrMo-3 ¹
W.-Nr.:	~ 2.4621 ¹

¹ Повышенное содержание меди.

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,03 C – 1,25 Mn – макс. 6 Fe – 22 Cr – 9 Mo –
1,75 Cu – 3,5 Nb / Ta – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, R _{0,2} [МПа]	450
Предел прочности при растяжении, R _m [МПа]	750
Удлинение при разрыве, A _s [%]	30
Работа ударной вязкости, A _v [Дж] (ISO-V)	80

Применение

Для сварки соединений из никелевых сплавов, хладостойких сталей, высоколегированных CrNi-стали, а также нелегированных и низколегированных сталей. Кроме того, для сварки соединений из разнородных сталей и для наплавки на нелегированные и низколегированные стали.

Указания по применению

Растрескавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Место сварки зачистить. В случае длительного хранения электродов в холодном и влажном помещении их необходимо прокалить при температуре 350°C в течение 2-х часов. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 100°C. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.


Сварочные позиции:

PA, PB, PC, PF
w h q s
= (+) или ~

Вид тока:

Размер [мм]	Ток [A]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,5 x 350	50 – 80	29	5,0
Ø 3,2 x 355	80 – 140	19	5,0

Другие диаметры по запросу



Никелевые сплавы

Tig-прутки





TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45612 W

Для коррозионностойких соединений и наплавок

Свойства

Присадочный пруток на основе никелевого сплава. Металл сварного шва окалиностойкий до 1000°C, термостойкий до 900°C и хладостойкий до -269°C. Не склонен к растрескиванию. Коррозионностойкий к таким средам, как: хлор (сухой), хлориды, жирные кислоты, фосфорная кислота, салициловая кислота и щелочь натрия.

Технические данные

EN ISO 18274:	SNi 6082 (NiCr 20 Mn 3 Nb)
DIN 1736:	SG - NiCr 20 Nb
AWS A5.14:	ERNiCr-3
W.-Nr.:	2.4806

Химический состав наплавленного металла, %:
макс.0,025 C – макс. 0,3 Si – 4 Mn – макс. 3 Fe –
19 Cr – 2 Nb – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	360
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	600
Удлинение при разрыве, A_s [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C ≥ 60 Дж)	80

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки однородных соединений

2.4816 – NiCr 15 Fe,

а также для:

2.4851 – NiCr 23 Fe

2.4869 – NiCr 80-20

2.4669 – NiCr 15 Fe 7Ti 2Al

2.4951 – NiCr 20 Ti

2.4952 – NiCr 20Ti Al

и для смешанных соединений между высоколегированными сталью, например:

1.4539 – X 2 NiCrMoCu 25-20-5,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4961 – X 8 CrNiNb 16-13,

1.4981 – X 8 CrNiMoNb 16-16,

1.4988 – X 8 CrNiMoVNb 16-13

и нелегированными и низколегированными, а также хладостойкими сталью, например:

1.0345 – P 235 GH, 1.0425 – P 265 GH,

1.0461 – S 255 N, 1.0481 – P 295 GH,

1.0562 – P 355 N, 1.4922 – X 20 CrMoV 11-1,

1.5415 – 16 Mo 3, 1.5637 – 12 Ni 14,

1.5662 – X 8 Ni 9, 1.5680 – X 12 Ni 5,

1.6311 – 20 MnMoNi 4-5,

1.6368 – 15 NiCuMoNb 5-6-4,

1.7335 – 13 CrMo 4-5, 1.7380 – 10 CrMo 9-10.

Особенно подходит для соединения разнородных стальных с рабочей температурой выше 300 °C. Максимально разрешенная рабочая температура 350°C. Кроме того, используется для многослойных наплавок на низколегированные стали.

Указания по применению

Растрескивавшийся и поврежденный материал необходимо удалить. Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного материала. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стали. Корень шва проваривать полностью.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF

w h q ü s

Вид тока: = (-)

Заштитный газ: EN ISO 14175 – l1 (100% Ar)

Размер [мм]	Вес [шт./кг]	Вес [шт./кг]
Ø 1,0 x 1000	161	1,0 / 5,0
Ø 1,6 x 1000	61	1,0 / 5,0
Ø 2,0 x 1000	39	1,0 / 5,0
Ø 2,4 x 1000	27	1,0 / 5,0
Ø 3,2 x 1000	17	1,0 / 5,0

Другие диаметры по запросу

Допуски к эксплуатации

TÜV, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45654 W

Для никелевых сплавов и коррозионностойких сталей

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва хладостойкий, вязкий при температуре до -196°C, устойчив к отпуску до 650°C, имеет высокий предел прочности до 950°C. Устойчив к коррозии во влажных и хлорсодержащих средах, а также в кислых, нейтральных и щелочных водных растворах, например: серной, соляной, азотной, фосфорной и плавиковой кислотах, в морской воде, едком натре и охлаждающих рассолах. Окалиностойкий при температуре до 1100°C на воздухе и до 500°C в серосодержащей атмосфере.

Технические данные

EN ISO 18274:	S Ni 6625 (NiCr 22 Mo 9 Nb)
AWS A5.14:	ERNiCrMo-3
W.-Nr.:	2.4831

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,1 С – макс. 0,5 Si – макс. 0,5 Mn – 22 Cr – 9 Mo – макс. 5 Fe – 3,5 Nb – макс. 0,4 Ti – макс. 0,4 Al – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	≥ 460
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 740
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	≥ 100
(ISO-V, при -196°C ≥ 60 Дж.)	

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из коррозионностойких CrNiMo-сталей, легированных молибденом никелевых сплавов и REA-материалов, например:

X 2 CrNiMoCuN 20-18-6,
1.4529 – X 2 CrNiMoCu 25-20-6,
1.4539 – X 2 NiCrMoCu 25-20-5,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
1.4876 – X 10 NiCrAlTi 32-20,
1.4876 – X 10 NiCrAlTi 32-20 H,
2.4619 – NiCr 22 Mo 7 Cu,
2.4641 – NiCr 21 Mo 6 Cu,
2.4856 – NiCr 22 Mo 9 Nb,
2.4858 – NiCr 21 Mo,

а также для разнородных соединений из этих материалов с нелегированными и низколегированными сталью, например:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, P 355 N, 16 Mo 3

и для соединения хладостойких Ni-сталей, таких как 1.5662 – X 8 Ni 9.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного материала. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей. Корень шва проваривать полностью.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF, PE

w h q s ü

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – l1 (100% Ar)

Размер [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 1,6 x 1000	58	5,0
Ø 2,0 x 1000	38	1,0 / 5,0
Ø 2,5 x 1000	27	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45655 W

Для никелевых сплавов и разнородных соединений

Свойства

Присадочный пруток на основе никелевого сплава. Металл сварного шва устойчив к коррозии во влажных средах при температурах до 400°C, к точечной, щелевой коррозии и к коррозионному растрескиванию в окислительных и восстановительных средах, например: морской воде, муравьиной и уксусной кислотах. Окалиностойкий при температуре до 1100°C на воздухе и до 550°C в серосодержащей атмосфере.

Технические данные

EN ISO 18274:	S Ni 6276 (NiCr15 Mo 16 Fe 6 W 4)
DIN 1736:	SG - NiMo 16 Cr 16 W
AWS A5.14:	ERNiCrMo-4
W.-Nr.:	2.4886

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,01 C – макс. 0,08 Si – 1 Mn – 16 Cr – 16 Mo – 5,5 Fe – 3,7 W – 0,2 V – макс. 2,5 Co – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	≥ 400
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 700
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C ≥ 60 Дж.)	≥ 72

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из никелевых сплавов и никелевых литьевых материалов, например:

2.4610 – NiMo 16 Cr 16 Ti,
2.4819 – NiMo 16 Cr 15 W,
2.4856 – NiCr 22 Mo 9 Nb

и соединения этих сплавов с нелегированными и низколегированными сталью, такими как:
P 265 GH и S 255 N до S 355 N,
а также с высоколегированными CrNi-сталью, напри-
мер:

1.4529 – X 2 NiCrMoCu 25–20–6
1.4539 – X 2 NiCrMoCu 25–20–6
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18–12.

Типичные примеры применения:
соединения и наплавки на участках, которые работают
в контакте с органическими и хлорсодержащими сре-
дами, а также на деталях конструкций установок по де-
сульфуризации дымовых газов и скижания мусора.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подогрев
при сварке должен соответствовать материалу и раз-
мерам детали. Температуру промежуточных слоев
ограничить до 150°C. Предпочтительно применять
технологию сварки короткой дугой в импульсном
режиме и со струйным переносом металла. Сварку
производить короткими швами с минимальным те-
пловложением. Для зачистки швов применять про-
воловочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF

w h q ü s

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – l1 (100% Ar)

Размер [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 2,0 x 1000	37	1,0 / 5,0
Ø 2,4 x 1000	28	1,0 / 5,0
Ø 3,2 x 1000	14	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45656 W

Для сплавов на основе никеля и железа

Свойства

Присадочный пруток на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва коррозионностойкий к едкому натру, аммиаку и различным органическим кислотам.

Технические данные

EN ISO 18274:	S Ni 2061 (NiTi3)
DIN 1736:	SG - NiTi-4
AWS A5.14:	ERNi -1
W.-Nr.:	2.4155

Химический состав наплавленного металла, %:
3 Ti – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	200
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	410
Удлинение при разрыве, A_s [%]	25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	130

* Соответственно действующим регламентам.
Действительные значения выше

Применение

Для сварки однородных соединений:

- 2.4056 – Ni 99, 6 Si
- 2.4062 – Ni 99, 4 Fe
- 2.4066 – Ni 99, 2,

а также для смешанных соединений с нелегированными и низколегированными сталью, например:

H I, H II, 17 Mn 4, StE 255, StE 355.

Кроме того, для сварки разнородных соединений и наплавок (чугун – холодная сварка) чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом, аустенитных чугунов, белого и черного ковких чугунов, а также для сварки соединения со сталью или литьей сталью, кроме того, для автоматической сварки.

Типичные примеры применения:
трубопроводы, фитинги, емкости, аппараты, змеевики, испарительные элементы, насосы, детали

арматуры, части смесителей, теплообменники, а также прессовальные и вытяжные штампы, крупная арматура и задвижки, цилиндры валкового оборудования и уплотнительные кольца из чугуна.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного материала. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-стали. Корень шва проваривать полностью.

При сварке чугунов рекомендуется:
Удалить растрескавшийся и другой поврежденный металл, а также литейную корку. Сварку в большинстве случаев производить без предварительного нагрева. Изделия с большой усадкой, особенно из чугуна с пластинчатым графитом, сваривать короткими швами (1–3 см длиной). Сразу после сварки наваренные валики в состоянии красного накала проковать молотком. Изделие медленно охладить в печи или под теплоизолирующим материалом.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (–)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% – Ar)

Размер [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 1,6 x 1000	56	5,0
Ø 2,0 x 1000	36	5,0

Другие диаметры по запросу



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45657 W

Для никелевых сплавов и смешанных соединений

Свойства

Присадочный пруток на основе никелевого сплава с очень низким содержанием С и Si. Металл сварного шва обладает коррозионностойкостью к большинству сред как в окислительных, так и в восстановительных условиях, например, к соляной, серной, фосфорной и азотной кислотам, даже в загрязненном состоянии и при повышенных температурах. Окалиностойкий при температуре до 1100°C на воздухе и до 500°C в серо-содержащей атмосфере.

Технические данные

EN ISO 18274:	SNi6059 (NiCr23 Mo 16)
AWS A5.14:	ERNiCrMo-13
W.-Nr.:	2.4607

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,01C – макс. 0,1Si – макс. 0,5 Mn – 23 Cr – 16 Mo – 0,2 Al – макс. 0,3 Co – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	≥ 400
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 760
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	≥ 72
(ISO-V, при -196°C ≥ 60 Дж)	

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для соединительной сварки коррозионностойких CrNi-сталей, никелевых сплавов и REA-материалов, например:

1.4529 – X 1 NiCrMoCuN 25–20–6,
1.4562 – X 1 NiCrMoCu 32–28–7,
1.4565 – X 3 CrNiMnMoNbN 23–17–5–3,
2.4602 – NiCr 21 Mo 14 Al,
2.4605 – NiCr 23 Mo 16 Al,
2.4610 – NiMo 16 Cr 16 Ti,
2.4819 – NiMo 16 Cr 15 W,

а также для соединений из этих материалов с
2.4856 – NiCr 22 Mo 9 Nb

и нелегированными и низколегированными ста-
лями, например:

P 265 GH, 17 Mn 4, S 255 N до S 355 N.

Кроме того, для восстановления конструкционных
деталей из этих материалов путем наплавки и пла-
кирования.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подог-
рев при сварке должен соответствовать материалу
и размерам детали. Температуру промежуточных
слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непре-
рывную подачу присадочного материала. Для за-
чистки швов применять проволочные щетки из
аустенитных CrNi-сталей. При сварке корень шва
проверять полностью.

Сварочные позиции: PA, PB, PE, PF

w h ü s

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размер [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 1,6 x 1000	60	5,0
Ø 2,0 x 1000	26	5,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации



TIG – присадочный пруток для аргонодуговой сварки

CastoTig 45660 W

Для сплавов на основе никеля и железа

Свойства

Присадочный пруток на основе никелемедного сплава. Металл сварного шва устойчив к кавитации и износу от трения, скольжения – со смазкой или без смазки. Допустимые рабочие температуры от -80 до 425°C (для разнородных соединений до 300°C). Обладает коррозионностойкостью к следующим средам:

- вода – дистиллированная, нейтральная, жесткая, мягкая; морская, растворы поваренной соли;
- соли – нейтральные, щелочные, хлориды натрия и кальция, гипохлорид (< 2 % Cl);
- минеральные кислоты – серная, фосфорная, плавиковая, кремнефтористая и соляная (< 20%);
- органические кислоты: уксусная, винная, щавелевая, лимонная, муравьиная и жирные;
- едкие щелочи – растворы едкого натра и гидроокиси калия;
- сухие газы – аммиак, хлор и фтористый водород, горячий пар, водород, серосодержащие отходящие газы.

Технические данные

EN ISO 18274:	S Ni 40 60 (NiCu30 Mn 3 Ti)
DIN 1736:	SG - NiCu 30 MnTi
AWS A5.14:	ERNiCu-7
W.-Nr.:	2.4377

Химический состав наплавленного металла, %:

макс. 0,1 C – макс. 1 Si – 3,5 Mn – 31 Cu – 2,5 Ti – 1,5 Fe – макс. 1 Al – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение* при 20°C	
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	≥ 200	
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 400	
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 30	
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	≥ 100	
(ISO-V, при $-80^\circ\text{C} \geq 60$ Дж.)		

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из 2.4360 – NiCu 30 Fe, а также для соединительной сварки с нелегированными и низколегированными сталью, например: Р 265 G, 17 Mn 4, S 255 N, S 355 N и для наплавки этих материалов.

Типичные примеры применения: трубопроводы, фитинги, емкости, аппараты, змеевики, испарительные элементы, насосы, детали арматуры, части смесителей, теплообменники, отсасывающие устройства для паров, в коксования, в химической, соляной, пищевой и парфюмерной промышленности.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Обеспечить непрерывную подачу присадочного материала. При сварке корень шва проваривать полностью. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (-)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размер [мм]	Вес [шт./кг]	Упаковка [кг/коробка]
Ø 1,5 x 1000	67	5,0
Ø 2,0 x 1000	38	5,0
Ø 2,5 x 1000	24	5,0
Ø 3,0 x 1000	17	5,0

Другие размеры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, CE

Никелевые сплавы

Сварочная проволока





Сварочная проволока

CastoMag 45612

Для коррозионностойких соединений / наплавок

Свойства

Сварочная проволока на основе никелевого сплава. Металл сварного шва обладает окалинностойкостью при температурах до 1000°C, теплостойкостью до 850°C и хладостойкостью до -196°C. Не склонен к растрескиванию. Устойчив к коррозии в таких средах, как, например, хлор (сухой), хлориды, жирные кислоты, фосфорная кислота, салициловая кислота и щелочь натрия.

Технические данные

EN ISO 18274:	S Ni6082 (NiCr 20 Mn 3 Nb)
DIN 1736:	SG - NiCr 20 Nb
AWS A5.14:	ERNiCu -3
W.-Nr.:	2.4806

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,03 C – макс. 0,3 Si – 2,8 Mn – макс. 2 Fe – 19,5 Cr – 2,5 Nb – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	360
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	600
Удлинение при разрыве, A_5 [%]	35
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	80
ISO-V, при -196°C ≥ 60 Дж)	

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки однородных соединений:

2.4816 – NiCr 15 Fe,

а также для смешанных соединений между высоколегированными сталью, например:

1.4539 – X 2 NiCrMoCu 25-20-5,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,

1.4961 – X 8 CrNiNb 16-13,

1.4981 – X 8 CrNiMoNb 16-16,

1.4988 – X 8 CrNiMoVNb 16-13

и нелегированными и низколегированными, а также хладостойкими сталью, например:

- 1.0345 – H I,
- 1.0425 – H II,
- 1.0461 – StE 255,
- 1.0481 – 17 Mn 4,
- 1.0562 – StE 355,
- 1.4922 – X 20 CrMoV 12-1,
- 1.5415 – 15 Mo 3,
- 1.5637 – 10 Ni 14,
- 1.5662 – X 8 Ni 9,
- 1.5680 – 12 Ni 19,
- 1.6311 – 20 MnMoNi 4-5,
- 1.6368 – 15 NiCuMoNb 5,
- 1.7335 – 13 CrMo 4-4,
- 1.7380 – 10 CrMo 9-10.

Кроме того, для многослойной наплавки на низколегированные стали.

Указания по применению

Удалить растрескавшийся и поврежденный металл. Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PE, PF

w h q ü s

Вид тока: = (+)

Заштитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Вес [кг]
∅ 1,0 x 1000	BS 300	15,0
∅ 1,2 x 1000	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации

TÜV, GL, CE



Сварочная проволока

CastoMag 45651

Для теплостойких наплавок

Свойства

Сварочная проволока на основе никелевого сплава. Металл сварного шва устойчив к мокрой и высокотемпературной коррозии (образованию окалины) до 1000°C. Обладает высокой тепловой прочностью до 900°C. Повышение твердости путем термического упрочнения.

Технические данные

EN ISO 18274	~ S Ni7090 (NiCr 20 Co 18 Ti 3)
DIN 1736:	~ SG - NiCr 20 Co 14 MoTi
W.-Nr.:	~ 2.4654

Химический состав наплавленного металла, %:
0,03 C – 0,3 Si – 0,3 Mn – макс. 2 Fe – 20 Cr – 4,5 Mo – 14 Co – 1,5 Al – 3 Ti – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение* при 20°C
Твердость – термически упрочненный [HB] [HB] (840°C / 4 ч / воздух, 760°C / 16 ч / воздух)	245 375

Применение

Для изготовления инструмента для горячих работ путем наплавки на нелегированные и низколегированные, а также высоколегированные стали, литьевые стали. Кроме того, для наплавки и сварки соединений из однородных и высокопрочных сталей.

Типичные примеры применения:

ковочные штампы, штампы горячего прессования и обжимные штампы, а также детали конструкций печей, химическая и нефтехимическая промышленность. Кроме того, валы, роторы, кольца, сопла, вентили и лопатки газовых турбин и силовых установок.

Указания по применению

Удалить растрескавшийся и другой поврежденный металл. Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. При многослойной сварке наплавку каждого последующего слоя выполнять с соблюдением температурного режима. Из-за содержания Ti и Al должна быть обеспечена безупречная газовая защита. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Вес [кг]
1,2	B 300	15,0
1,6	B 300	15,0

Другие диаметры по запросу



Сварочная проволока

CastoMag 45654

Для никелевых сплавов и коррозионностойких сталей

Свойства

Сварочная проволока на основе аустенитного сплава. Металл сварного шва способен к упрочнению самонаклепом, хладостойкий при температурах до -196°C и устойчивый к отпуску до 650°C. Имеет высокий предел прочности до 950°C. Устойчив к коррозии во влажных и хлорсодержащих средах, а также в кислых, нейтральных и щелочных водных растворах, например: серной, соляной, азотной, фосфорной и плавиковой кислотах, морской воде, едком натре и охлаждающих рассолах. Окалиностойкий до 1100°C на воздухе и до 500°C в серосодержащей атмосфере.

Технические данные

EN ISO 18274:	S Ni 6625 (NiCr 22 Mo 9 Nb)
AWS A5.14:	ERNiCrMo-3
W.-Nr.:	2.4831

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,03 C – макс. 0,25 Si – макс. 0,2 Mn – 22 Cr – 9 Mo – макс. 1,5 Fe – 3,6 Nb – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	≥ 420
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 700
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C ≥ 60 Дж)	96

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из коррозионностойких CrNiMo-сталей, Мо-легированных никелевых сплавов и REA-материалов, например:

X 2 CrNiMoCuN 20-18-6,
1.4529 – X 2 CrNiMoCu 25-20-6,
1.4539 – X 2 NiCrMoCu 25-20-5,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12,
1.4876 – X 10 NiCrAlTi 32-20,
1.4876 – X 10 NiCrAlTi 32-20 H,
2.4619 – NiCr 22 Mo 7 Cu,
2.4641 – NiCr 21 Mo 6 Cu,
2.4856 – NiCr 22 Mo 9 Nb,
2.4858 – NiCr 21 Mo,

а также для соединений из этих материалов с нелегированными и низколегированными сталью, например:

P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, P 355 N, 16 Mo 3

и для соединения хладостойких Ni-сталей, таких как 1.5662 – X 8 Ni 9.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: PA, PB, PC, PF

w h q s

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Размер [мм]	Форма катушки [EN 759]	Вес [кг]
1,0	BS 300	15,0
1,2	BS 300	15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации TÜV



Сварочная проволока

CastoMag 45655

Для никелевых сплавов и смешанных соединений

Свойства

Сварочная проволока на основе никелевого сплава. Металл сварного шва устойчив к коррозии в средах с высокой влажностью при температурах до 400°C, к точечной, щелевой коррозии и коррозионному растрескиванию в окислительных и восстановительных средах, например: морской воде, муравьиной и уксусной кислотах. Окалиностойкий до 1100°C на воздухе и до 550°C в серосодержащей атмосфере.

Технические данные

EN ISO 18274:	SNi 6617 (NiCr 22 Co 12 Mo)
DIN 1736:	SG - NiMo 16 Cr 16 W
AWS A5.14:	ERNiCrMo-4
W.-Nr.:	2.4886

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,01 C – макс. 0,08 Si – 1 Mn – 16 Cr – 16 Mo – 5,5 Fe – 3,7 W – 0,2 V – макс. 2,5 Co – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	≥ 400
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 700
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V)	≥ 60

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из никелевых сплавов и никелевых литьевых материалов, например:

2.4610 – NiMo 16 Cr 16 Ti,

2.4819 – NiMo 16 Cr 15 W,

2.4856 – NiCr 22 Mo 9 Nb

и соединения этих сплавов с нелегированными и низколегированными сталью, такими как:

P 265 GH и S 255 N до S 355 N,

а также с высоколегированными CrNi-сталью, например:

1.4529 – X 2 NiCrMoCu 25–20–6,

1.4539 – X 2 NiCrMoCu 25–20–6,

1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18 – 12.

Типичные примеры применения:

соединения и наплавки на компоненты, которые работают в контакте с органическими и хлорсодержащими средами, а также на детали конструкций установок по десульфуризации дымовых газов и сжигания мусора.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Сварку производить короткими швами с минимальным тепловложением. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-сталей.

Сварочные позиции: все, кроме PG (f)

Вид тока: = (+)

Защитный газ: EN ISO 14175 – 1 Argon (100% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Вес [кг]
1,2	B 300	12,0 – 15,0

Другие диаметры по запросу



Сварочная проволока

Casto Mag 45660

Для сварки материалов на основе никеля, меди и железа

Свойства

Сварочная проволока на основе медно-никелевого сплава. Металл шва устойчив к кавитации и износу от трения, скольжения – со смазкой или без смазки. Допустимые рабочие температуры от -10 до 400°C (для разнородных соединений до 300°C).

Обладает хорошей коррозионной стойкостью к следующим средам:

- вода – дистиллированная, нейтральная, жесткая, мягкая; морская вода, растворы поваренной соли;
- соли – нейтральные, щелочные, хлориды натрия и кальция, гипохлорит (< 2% Cl);
- минеральные кислоты – серная, фторфорная, плавиковая, кремнефтористая и соляная (< 20%);
- органические кислоты: уксусная, винная, щавелевая, лимонная, муравьиная и жирные;
- едкие щелочи – растворы едкого натра и гидроокиси калия;
- сухие газы – аммиак, хлор и фтористый водород, горячий пар, водород, серосодержащие отходящие газы.

Технические данные

EN ISO 18274:	S Ni4060 (NiCu 30 Mn3Ti)
DIN 1736:	SG – NiCu 30 MnTi
AWS A5.14:	ERNiCu-7
W.-Nr.	2.4377

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,1 C – макс. 1 Si – 3,5 Mn – 31 Cu – 2,5 Ti – 1,5 Fe – макс. 1 Al – остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение* при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	≥ 200
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	≥ 450
Удлинение при разрыве, A_s [%]	≥ 30
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	≥ 100
(ISO-V, при -10°C ≥ 60 Дж)	

* Соответственно действующим регламентам.

Действительные значения выше

Применение

Для сварки соединений из однородных сталей: 2.4360 – NiCu 30 Fe, а также для смешанных соединений с нелегированными и низколегированными сталью, например: P 265 GH, 17 Mn 4.

Кроме того, для смешанных соединений 2.0872 – CuNi 10 Fe, 2.0882 – CuNi 30 Fe и P 265 GH.

Типичные примеры применения:

трубопроводы, фитинги, емкости, змеевики, испарительные элементы, насосы, детали арматуры, части смесителей, теплообменники, устройства удаления паров, в коксованиях, химической, соляной, пищевой и парфюмерной промышленности.

Указания по применению

Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-стали.

Сварочные позиции: PA (w)


Вид тока: = (+)

Защитный газ EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

Ø [мм]	Форма катушки [EN 759]	Вес [кг]
1,0	B 300	12,0 - 15,0
1,2	B 300	12,0 - 15,0

Другие диаметры по запросу

Допуск к эксплуатации TÜV



Никелевые сплавы

Порошковая проволока





Порошковая проволока

EnD0tec D0* 622

Для коррозионностойких соединений

Свойства

Порошковая проволока на основе аустенитного никелевого сплава. Сварочный металл, не склонен к растрескиванию, обладает высокой жаропрочностью, хладостойкостью, коррозионно- и окалинностойкий при температурах до 900°C, способен к упрочнению самонаклепом.

Не склонен к охрупчиванию при образовании σ -фазы, карбидов или нитридов. Внутренние сварочные напряжения снимаются благодаря пластической деформации. Обладает высокой пластичностью.

Технические данные

DIN 1736:	~ SG – NiCr 15 Fe Mn
AWS A5.14:	~ ENiCrFe-3
SFA 5.14:	~ ENiCrFe-3
W.-Nr.	2.4807

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,1 С – макс. 1 Si – 6 Mn – 6,5 Fe – 15 Cr – 2 Nb –
остальное Ni

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентиро- вочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0.2}$ [МПа]	380
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	610
Удлинение при разрыве, A_s [%]	40
Работа ударной вязкости, A_v [Дж] (ISO-V, при -196°C ~ 80 Дж)	90

Применение

Для сварки соединений из однородных по составу никелевых сплавов с высокой жаростойкостью и коррозионностойких сталей, а также для смешанных соединений хладостойких или закаливаемых сталей. Кроме того, для сварки соединений крупногабаритных изделий с большой усадкой и крупных изделий, а также для коррозионностойкой наплавки на стали.

Указания по применению

Удалить растрескавшийся и другой поврежденный материал. Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочтительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. Для зачистки швов применять проволочные щетки из аустенитных CrNi-сталей. Сварочный канал и контактное сопло применять такие же, как при сварке алюминия.

Сварочные позиции: PA, PB

Вид тока: = (+)

Защитный газ: ISO 14171 Ar (15-25) +CO₂

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Вес [кг]
1,6	B 300	15,0

Другие диаметры по запросу



Порошковая проволока

ToolTec 54084

Для коррозионностойких устойчивых к термическому износу наплавок

Свойства

Порошковая проволока. Металл сварного шва обладает высокой теплостойкостью и не склонен к растрескиванию. Обладает высокой коррозионной стойкостью при температурах до 1100°C. Устойчив к образованию окалины при температурах до 1200°C. Обладает высоким сопротивлением износу трением, скольжением при одновременном давлении и ударными нагрузками, в том числе при высокой температуре. Устойчив к термическим ударам. Способен к упрочнению самонаклепом.

Технические данные

DIN 1736:	~ SG – NiMo 16 Cr 16 W
AWS A5.14:	~ ENiCrMo-4
SFA 5.14:	~ ENiCrMo-4
W.-Nr.	~ 2.4886

Химический состав наплавленного металла, %:
макс. 0,08 C – макс. 0,75 Si – макс. 1 Mn –
макс. 2 Fe – макс. 0,5 Co – макс. 0,03 S – 15 Cr –
16 Mo – 4 W – остальное Ni
(содержание C и Si за пределами нормы)

Наплавленный металл (необработанный)	Ориентировочное значение при 20°C
Предел текучести при растяжении, $R_{p0,2}$ [МПа]	500
Предел прочности при растяжении, R_m [МПа]	750
Удлинение при разрыве, A_s [%]	25
Работа ударной вязкости, A_v [Дж]	35
(ISO-V, при -20°C ~ 30 Дж)	
Твердость – холодноупрочненный	[HV30]
	250
	[HV30]
	350

Применение

Для наплавки на инструментальные стали, работающие в условиях теплового износа, а также для соединительной сварки однородных конструкционных деталей, работающих под воздействием коррозии и износа.

Типичные примеры применения:

износостойкие инструменты, такие как горячие пуансоны, ковочные штампы, лезвия ножниц для горячей резки, наконечники захватов стрипперов, ковочные вальцы, формы горячих прессов, бойки, а также коррозионно- и износостойкие компоненты на травильных установках, контактные поверхности в запорной и регулирующей температуру арматуре, транспортирующие устройства в печах, отжиговых и закалочных установках.

Указания по применению

Удалить растрескавшийся и другой поврежденный материал. Зачистить места сварки. Предварительный подогрев при сварке должен соответствовать материалу и размерам детали. Температуру промежуточных слоев ограничить до 150°C. Предпочитительно применять технологию сварки короткой дугой в импульсном режиме и со струйным переносом металла. При нанесении слоя большой толщины на низколегированные стали промежуточные слои необходимо наваривать EnDotec DO* 16. Для зачистки швов применять проволочные щетки из austenитных CrNi-сталей. Сварочный канал и контактное сопло применять так же, как при сварке алюминия.


Сварочные позиции: все, кроме PE (ü)


Вид тока: = (+)


Зашитный газ: EN ISO 14175 – I1 (100% Ar)

∅ [мм]	Форма катушки [EN 759]	Вес [кг]
1,6	B 300	15,0

Другие диаметры по запросу







*Инновационные
решения в
промышленности*

**Высоколегированные
стали и никелевые
сплавы**



ООО «Кастолин»
115191 г. Москва
ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9
Тел.: +7 495 771 74 12
info@castolin.pro
www.castolin.com



Технический центр
141100 Московская обл., г. Щелково
ул. Мелиораторов, д. 3
Тел.: +7 495 771 74 12
service@castolin.pro
www.castolin-service.ru

